

Akrylátový nátěr pro vnější a vnitřní prostory

Charakteristika

HADALAN® Acryl 10D je rychleschnoucí disperzní nátěr na akrylátové bázi, který může být zředěn vodou. Při aplikaci uvolňuje velmi slabý disperzní zápach a po nanesení vysychá do tvrdého, saténového vrchního ochranného povlaku s dobrou odolností proti povětrnostním vlivům a lehkému mechanickému zatížení.

- Mechanicky odolný – pochůzné povrchy
- Rychleschnoucí
- Otěruvzdorný
- Bez zápachu
- S jednoduchou aplikací

Použití

HADALAN® Acryl 10D slouží pro natírání stěnových nebo podlahových ploch z betonu nebo cementového potěru. Používá se jako dlouhodobá ochrana proti povětrnostním vlivům na cementotřískových střešních deskách a na betonových konstrukcích. Vhodný na sjednocení povrchu po opravách.

Oblasti použití

- Vhodný pro vnější i vnitřní prostředí
- Vhodný pro sklepy, hobby dílny, sklepní schody, půdní vestavby, přístupové chodníky, balkony apod.
- Pro střešní povrchy z cementotřískových vlnitých desek a šablon
- Na betonové, minerální, kovové a dřevěné podklady

Specifikace

Balení	plechovka
Velikost balení	5l
Balení na paletě	80 bal. /pal.
Odstín	kamenná šedá 7030
Hustota	1,29 kg/l
Teplota při zpracování	5 °C až 35 °C
Odolnost vůči dešti ¹⁾	po cca 4-6 hod.
Plné vytvrzení ¹⁾	po cca 24 hod.
Skladování	v suchu, chladu, ne v mrazu, 12 měsíců

Spotřeba

První nátěr ředěný 1:1 vodou	cca 0,10 kg/m ²
Vrchní nátěr	cca 0,15 kg/m ²

¹⁾ Při 20 °C a relativní vlhkosti 60 %

Příprava podkladu

Podklad musí být pevný a suchý, bez nečistot, oleje, mastnoty a dělitelných vrstev. Staré nátěry a dělicí vrstvy musí být odstraněny vhodnou metodou, např. broušením, frézováním a následným vysátím. Savé a venkovních podklady připravte pomocí penetrace **VESTEROL® TG 10D**. Alternativně lze použít pro přípravu savých minerálních podkladů rovnou vrchní nátěr **HADALAN® Acryl 10D** zředěný vodou v poměru 1:1. Doporučená doba schnutí je 4-6 hod.

Pracovní postup

Při aplikaci musí být dodržovány příslušné předpisy a pokyny uváděné v technických a bezpečnostních listech.

1. **HADALAN® Acryl 10D** se nanáší příslušným nářadím (štetcem, štetkou, mohérovým válečkem). Do nátěru lze přidávat cca 10% vody.
2. Použité pomůcky a nářadí omyjte ihned po použití vodou.

Na drsných a kontrastních barevných podkladech může být pro lepší krytí aplikován druhý nátěr přibližně po 4-6 hod.

Systémové výrobky Hahne

ESTEROL® TG 10D
HADALAN® EBG 12E
HADALAN® FGM003 57M

Důležitá upozornění

- Teplota pro zpracování mezi 5 °C až 35 °C.
- Materiál není vhodný pro vysoké mechanické a chemické zatížení (např. průmyslové podlahy).
- Materiál není vhodný pro povrchy zatížené pojezdem gumových pneumatik (garáže a sklady).

Složení

Akrylátová disperze, barviva, plniva

Bezpečnostní předpisy/doporučení

Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, platné předpisy příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci. Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice. Podrobnější údaje týkající se hygieny, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí jsou uvedeny v Bezpečnostním listu.

Likvidace odpadu

Odpad odstraňujte v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Odpad odveďte na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci. Fólie je možné recyklovat.

Výrobce

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90
hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

Distributor

BAUPROTECT s.r.o.
Bělehradská 858/23
120 00 Praha 2
Czech Republic
Tel.: +420 732 132 445
E-Mail: info@bauprotect.cz

Tyto informace jsou založeny na rozsáhlých testech a praktických zkušenostech. Můžeme však uvést pouze všeobecné pokyny a to z důvodu, že nejsou známy konkrétní stavební podmínky a způsob provádění. Z důvodu nepředvídatelných vlivů týkajících se pracovních podmínek, podkladů a materiálů může být záruka pracovních výsledků nebo odpovědnosti za škody neopodstatněná. V případě nejistoty doporučujeme výrobek před použitím vyzkoušet. Vzhledem k neustálému zlepšování výrobků se tyto informace mohou změnit bez předchozího upozornění. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na www.hahne.cz. Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, doporučení a bezpečnostních listů. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Aktualizováno: 12.2020