

Ochranný a uzavírací nátěr pro venkovní oblasti

Charakteristika

HADALAN® PUR Top 32P je jednosložková polyuretanová, světelnému zatížení odolná nátěrová pryskyřice. Po vyzrání utváří barevný vysoce elastický a mechanickému zatížení odolný film, který překlenuje trhliny. Materiál má následující vlastnosti:

- Vysoce elastický i za studena
- Difuzní
- Snadno překlenuje trhliny
- Vodotěsný
- Odolný mechanickému zatížení
- Odolný mechanickému zatížení

Použití

Materiál **HADALAN® PUR Top 32P** se používá jako lepicí nátěr pro podlahové dekorativní chipsy anebo jako finální těsnící a ochranná vrstva na balkonech, terasách, ochozech apod..

Oblasti použití:

- Balkony a terasy
- Přístupové ochozy a chodníky
- Beton a cementové potěry
- Původní obklady a dlažby

Specifikace

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Druh balení | plechovka |
| Velikost balení | 2,5 kg |
| Množství na paletě | 96 ks |
| Hustota ¹⁾ | 1,08 Kg/l |
| Viskozita | cca 25 dPa.s |
| Barevný odstín | |
| Stříbrošedý | cca RAL 7001 |
| Podíl pevných částic | cca 80% |
| Zatížení chůzí ¹⁾ | po cca 6 hod. |
| Utvoření povlaku ¹⁾ | po cca 50 min. |
| Uzavření proti nalepení prachu | cca 1 hod. a 45 min. |
| Teplota pro zpracování | 8 °C až 30 °C |
| Poměr pevných částic | > 80 % |
| Odolnost vůči dešti | po cca 6 hod. |
| Skladování | ne v mrazu, 6 měsíců |

Spotřeba

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Spotřeba na vrstvu nátěru | 0,2-0,25 kg/m ² |
| Spotřeba pro lepení chipsů | 0,15-0,20 kg/m ² |

¹⁾Při 20 °C a relativní vlhkosti 60 %.

Příprava podkladu

Podklad musí být dostatečně pevný, bez nečistot, oleje, mastnoty a dělitelných vrstev. Staré nátěry a dělicí vrstvy musí být odstraněny vhodnou metodou, např. broušením, frézováním, a následným vysátím. Pokud se **HADALAN® PUR Top 32P** používá pro utěsnění a uzavření povrchů v systémech ochrany **HADALAN® PUR balkony**, je třeba věnovat pozornost příslušným nátěrovým intervalům. V případě velkých teplotních změn ve spojení se zvýšenou vlhkostí vzduchu hrozí nebezpečí vzniku kondenzátu na povrchu podkladu. Takto utvořený kondenzát musí před aplikací úplně vyschnout. Při nanesení nátěru na vlhké povrchy dojde k odlupování anebo k porušení povrchu.

Pracovní postup

1. **HADALAN® PUR Top 32P** nejdříve krátce promíchejte.
2. **HADALAN® PUR Top 32P** natírejte rovnoměrně ve slabé vrstvě pomocí mohérového válečku. Dodržujte předepsané spotřeby materiálu. Nadměrné množství může způsobit porušení nebo popraskání povrchu materiálu. Z těchto důvodů dbejte na to, aby se materiál nehromadil v případných prohloubeninách v podkladu.
3. Použité nářadí a pomůcky s čerstvým materiálem ihned po použití umyjte ředidlem **HADALAN® EPV 38L**. Vyzrálé zbytky lze odstranit pouze mechanicky.
4. Načatá balení je nutnou ihned pevně uzavřít a zamezit reakci s atmosférickou vlhkostí.
5. Následující den lze nátěr opatrně zatížit chůzí. Plné zatížení je možné přibližně po 7 dnech.
6. Pro čištění a údržbu se držte pokynů uvedených v příslušném návodu.
7. Další informace lze získat z návodu pro zpracování "Renovace, nátěry a dekorativní design s **HADALAN® PUR** materiály".

Systémové výrobky Hahne

HADALAN® EPV 38L
HADALAN® HV Uni 30DD
HADALAN® PUR Top 32P transparent

Důležitá upozornění

- Teplota pro zpracování mezi 8 °C až 30 °C.
- **HADALAN® PUR Top 32P** je reakční pryskyřice, která reaguje s vlhkostí. Z těchto důvodů chraňte materiál do doby dokonalého vyzrání proti vodě. Podklad musí být též zcela vyschlý.
- Vysoké teploty urychlují a nízké teploty zpožďují průběh tvrdnutí.
- Dodržujte nátěrové intervaly. Při překročení časového intervalu musí být mezi nátěry použita penetrace **HADALAN® HV Uni 30DD**.
- Nadměrné množství naneseného materiálu může způsobit porušení nebo popraskání povrchu materiálu. Z těchto důvodů dbejte na to, aby se materiál nehromadil v případných prohloubeninách v podkladu.
- Buďte opatrní na rez, měď nebo dokonce květy a listy. Ty mohou vylučovat látky nebo pigmenty, které mohou nenávratně měnit odstín povrchu. Měděné okapy a oplechování musí být ošetřeny transparentním ochranným nátěrem. Odpady z květů a listů musí být pravidelně odstraňovány.
- Pro vylepšení protiskluzných vlastností zejména na frekventovanějších a často mokrych částech doporučujeme kombinovat s výrobkem **HADALAN® GP 57DD** (věnujte pozornost pokynům v technickém listu).

Složení

Polyuretanová pryskyřice, rozpouštědla, přísady, plniva a pigmenty

Bezpečnostní předpisy/doporučení

Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, platné předpisy příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci. Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice. Podrobnější údaje týkající se hygieny, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Likvidace odpadu

Odpad odstraňujte v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Odpad odveďte na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci. Fólie je možné recyklovat.

Výrobce

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90
hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

HADALAN® PUR Top 32P



Distributor

BAUPROTECT s.r.o.
Bělehradská 858/23
120 00 Praha 2
Czech Republic
Tel.: +420 732 132 445
E-Mail: info@bauprotect.cz

Tyto informace jsou založeny na rozsáhlých testech a praktických zkušenostech. Můžeme však uvést pouze všeobecné pokyny a to z důvodu, že nejsou známy konkrétní stavební podmínky a způsob provádění. Z důvodu nepředvídatelných vlivů týkajících se pracovních podmínek, podkladů a materiálů může být záruka pracovních výsledků nebo odpovědnosti za škody neopodstatněná. V případě nejistoty doporučujeme výrobek před použitím vyzkoušet. Vzhledem k neustálému zlepšování výrobků se tyto informace mohou změnit bez předchozího upozornění. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na www.hahne.cz. Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, doporučení a bezpečnostních listů. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Aktualizováno: 12.2020