

# IMBERAL® 2K Winter 26B



**Asfaltový silnovrstvý nátěr pro stavební izolace, zima do -5 °C**



## Charakteristika

**IMBERAL® 2K Winter 26B** je dvousložková silnovrstvá a trhliny překlenující izolační hmota, která se skládá z polymerů obohacených bitumenů a speciálních hydraulicky tuhících práškových přísad. Vytvrzovací reakce probíhá i při teplotách pod bodem mrazu. Není škodlivá vůči podzemním vodám. Materiál má tyto vlastnosti:

- Krátce po aplikaci odolává mrazu až do -5 °C
- Velmi rychle odolává vodě
- S velmi rychlým vytvrzováním
- Přívětivý k životnímu prostředí
- Certifikován dle DIN EN 15814

## Použití

**IMBERAL® 2K 20B** se používá k utěsnění spodních stavebních prvků, které jsou v permanentním kontaktu s půdou a zemní vlhkostí. Slouží k ochraně proti zemní vlhkosti a neakumulující se vodě (W1.1-E - W1.2-E - článek 1 a 2), dále proti vnějšímu vodnímu tlaku s mírnou intenzitou (W2.1-E), netlakové vodě na stavbách pod úrovní terénu (W3-E), ostřikové vodě na stěnách v oblasti soklů nebo jako izolace proti vzlínající vlhkosti pod zdívem (W4-E). Dále se používá pro izolování zdíva a svislých konstrukcí, které jsou ve styku se zeminou, základových desek a podlah na zemském terénu, stropních panelů, konstrukcí z vodonepropustného betonu a to včetně napojení stěn a podlah, pracovních spojů, dilatací a prostupů. Materiál může být použit jako lepidlo a zároveň ochrana izolačních a drenážních desek. Vhodným podkladem jsou např. zdívo, ztracené bednění, beton, omítky a také staré čištěné asfaltové nátěry.

## Oblasti použití:

- Sklepy v obytných a komerčních budovách
- Podzemní parkoviště a parkovací střechy
- Balkony, terasy, ochozy
- Opěrné zdi a tarasy

## Specifikace

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Balení                                  | PE kbelík/papírový sáček    |
| Kombinované balení                      | 32 kg                       |
| Tekutý komponent                        | 24 kg                       |
| Prášek                                  | 8 kg                        |
| Počet balení na paletě                  | 16 bal. /pal.               |
| Hustota                                 | 1,1 kg/l                    |
| Teplota při zpracování                  | -5 °C až 30 °C              |
| Doba zpracování                         | cca 1 hod. v 10 °C          |
| Prodloužení při přetržení               | cca 80%                     |
| Překlenutí trhlin                       | > 2 mm/ 4 °C                |
| Nepropustnost tekutinám                 | > 5,0 bar/8 hod.            |
| Test na tlak pronikající štěrbinou 4 mm | 1 bar, 72 hod.              |
| Plné vytvrzení <sup>1)</sup>            |                             |
| 2 dny                                   | při teplotě 15 °C           |
| 3 dny                                   | při teplotě 5 °C            |
| 7 dní                                   | při teplotě 0 °C až - 5 °C  |
| Skladování                              | ne pod - 5 °C,<br>12 měsíců |

IMBERAL® 2K Winter 26B

## Minimální spotřeba dle DIN 18533

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Kontaktní škrábaná vrstva<br>DIN 18533-3 W1-E                                    | 1-2 kg/m <sup>2</sup> |
| Zemní vlhkost<br>a netlaková voda<br>DIN 18533 W2.1-E <sup>2)</sup>              | 4,1 kg/m <sup>2</sup> |
| Mírné zatížení tlakovou vodou<br>DIN 18533 W3-E <sup>2)</sup>                    | 5,5 kg/m <sup>2</sup> |
| Netlaková voda na stavbách<br>pod úrovní terénu<br>DIN 18533-3 W4-E              | 5,5 kg/m <sup>2</sup> |
| Ostřiková voda na soklech<br>a izolace proti vztlínající<br>vlhkosti pod zdívkou | 4,1 kg/m <sup>2</sup> |

### Lepení ochranných a izolačních desek W1-E

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Bodové lepení                                  | 2-3 kg/m <sup>2</sup> |
| Celoplošné lepení<br>W2-E / W3-E <sup>3)</sup> | 3-4 kg/m <sup>2</sup> |
| Celoplošné lepení                              | 3-4 kg/m <sup>2</sup> |

- Spotřeba závisí na struktuře podkladu. V případě hrubšího podkladu může spotřeba vzrůst o cca 1-1,5 Kg.
- Jakákoli odchylka od pracovního postupu a použití materiálů podle normy DIN 18195 musí být předem samostatně schválena.

<sup>1)</sup>V 20°C a při vlhkosti vzduchu 60 %.

<sup>2)</sup>V těchto případech musí být použita výztužná tkanina

<sup>3)</sup>Montáž a použití ochranných desek musí odpovídat doporučení jejich výrobce

## Příprava podkladu

Podklad musí být pevný, bez nečistot, prachu, námrazy, zbytků malt a dělitelných vrstev.

Během aplikace hydroizolace nesmí pronikat podkladem voda. V tomto případě pro vytvoření těsnící mezivrstvy použijte **INTRASIT® DS2 54Z**, **INTRASIT® Poly - C1 54Z** nebo rychleschnoucí hydroizolaci **IMBERAL® RSB 55Z**.

Práce vždy začínejte přípravou podkladních konstrukcí: Proveďte zbroušení ostrých hran, výstupků a pro vytvoření fabionů v rozích a vyrovnaní nerovností, nebo vyplnění děr použijte opravné a výplňové malty **INTRASIT® FSM Winter 54Z**. Před jejím použitím důkladně vyčistěte celkový povrch a odstraňte z něj jakékoliv dělicí vrstvy a nečistoty.

Při teplotách nad 5 °C a na savé minerální podklady použijte penetraci **IMBERAL® Aquarol 10D** a při teplotách do -5 °C je nutné použít **IMBERAL® Aquarol Winter 16D**.

Zdivo, které je nasycené vztlínající vlhkostí, není vhodné pro izolační práce. Staré pevně přilnuté bitumenové nátěry lze po očištění rovnou přetírat. Póry a spáry do 5 mm vyplňte záškrabovou vrstvou provedenou s materiálem **IMBERAL® 2K Winter 26B**. Pro vyplnění děr, otvorů a prasklin větších než 5 mm použijte opravné maltu **INTRASIT® FSM Winter 54Z**. Drobné trhliny a spoje nevyžadují žádné speciální ošetření. Při zatížení stoupající srážkovou vodou a tlakovou vodou, nebo při aplikaci na zdivo např. ze ztraceného bednění je nutné celoplošně použít výztužnou tkaninu **IMBERAL® VE 89V**. K prevenci proti tvorbě vzduchových bublin v důsledku pórů nebo otvorů obsažených v podkladech jako je beton doporučujeme celou plochu přestěrkovat slabou výplňovací vrstvou. Před aplikací dalších izolačních vrstev nebo při zahrnování zeminou musí být již naaplikované vrstvy zcela vyschlé.

## Pracovní postup

DIN 18195 - Hydroizolační materiály

DIN 1053 - Zdivo a obvodové konstrukce

1. Materiál **IMBERAL® 2K Winter 26B** strojně rozmíchejte. Nejdříve krátce tekutou složku a pak přidejte prášek. Doba míchání po přidání prášku je minimálně 1 min. a směs musí být po rozmíchání zcela homogenní.
2. Namíchanou směs nebo samostatný materiál nanášejte hladítkem požadované vrstvě přímo na připravený podklad.
3. V případě izolování dilatačních spár a spojů vložte do materiálu **IMBERAL® 2K Winter 26B** výztužnou pásku **IMBERAL® FAB 89ZH**.
4. Nářadí umyjte ihned po použití vodou.

Svislé stěny podél základových desek izolujte kvůli ostřikové vodě cca 30 cm nad úroveň terénu. Bude-li tento pruh ošetřen omítkou, tak je nutné použít hydroizolační vrstvu připravenou pro tento způsob povrchového ošetření. V těchto případech použijte **IMBERAL® RSB 55Z** nebo alternativně **INTRASIT® Poly - C1 54Z**. Při použití cihelné obezdívky nebo obložení pomocí klínů, by tato izolace měla být natřena už během hrubé stavby, tak aby se včas zabránilo průniku vlhkosti. Platí všeobecné pravidlo, že u hydroizolačních vrstev je nutné provádět vždy dvě vrstvy.

Izolace je prováděna v souladu s DIN 18533 W1 a W4 při dodržení těchto pravidel:

Hydroizolační vrstvy lze aplikovat čerstvé do čerstvého. V případě, že se očekává silné zatížení netlakovou vodou, stoupající srážkovou nebo tlakovou vodou W2 a W3, musí být první vrstva suchá. V případě aplikace záškrabové vrstvy lze s hlavní izolační vrstvou začít nejdříve po 24 hod. Překrytí dilatačních spár provádějte pomocí těsnících pásek **IMBERAL® FAB 89ZH**, které se vlepují symetricky přes spáry nebo spoje do čerstvého materiálu. V případě napojování pásky ji nahřejte např. horkovzdušnou pistolí a stiskem oba konce spojte.

## Bezpečnostní doporučení

Podlahové vpusti a prostupy se utěšňují v souladu s DIN 4095.

Před započítím izolačních prací musí být předem preventivně zamezeno vodě prostupující ze základových desek, sklepních konstrukcí nebo podlahových mezivrstev. Nesoudržné zeminy s obsahem jílu nesmí přijít do styku s nevyzrálou izolací. Chraňte hydroizolační vrstvu proti poškození v souladu s DIN 4095 např. použitím drenážní a ochranné folie **IMBERAL® IMBERAL® MultidrainMultidrain**. Ochranné nebo tepelně izolační desky mohou být přilepeny na již zcela vyzrálou hydroizolační vrstvu za pomoci materiálu **IMBERAL® 2K Winter 26B** nebo za pomoci měkké bitumenové lepicí směsi **IMBERAL® BEP - F 20B**. Vlnité nebo nopové folie s výstupky směrem do izolace jsou nepřipustné.

## Systémové výrobky Hahne

IMBERAL® Aquarol 10D

IMBERAL® BEP-F 20B

IMBERAL® Aquarol Winter 16D

INTRASIT® DS2 54Z

INTRASIT® 1KFlex 54Z

INTRASIT® Poly-C1 55Z

INTRASIT® FSM Winter 56Z

IMBERAL® FAB 89ZH

IMBERAL® Multidrain 89V

IMBERAL® VE 89V

IMBERAL® RSB 55Z

## Důležitá upozornění

- Teplota pro zpracování je -5 °C až 20 °C.
- Při použití systémových produktů respektujte doporučenou teplotu pokyny pro jejich použití.
- Nepoužívejte za přímého slunečního záření.
- Prostupy pokud možno umísťujte mimo zatížení tlakovou vodou.
- Utěšňování prostupů trubek atd. by mělo být prováděno jen při zatížení běžnou zemní vlhkostí a to vytvořením spojovacího fabionu ze silnovrstvého bitumenu. Nelze použít v případě tlakové vody a stoupající srážkové vody.
- Prostupy v oblastech zatížených tlakovou vodou musí být vždy provedeny šroubovacími nebo lepenými přírubami.
- Pro zaklopení provedené hydroizolace používejte výhradně ochranné vrstvy a ochranné prostředky dle DIN 18533.
- Povolená odchylka od DIN 18533 je možnost použití při teplotách pod 5 °C.
- Při použití ochranných desek (perimetr, XPX) dodržujte pokyny výrobce.

## Složení

Bitumen, polymery, emulze, vlákna, přísady, hydraulická pojiva a plniva

## Bezpečnostní předpisy/doporučení

Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, platné předpisy příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci. Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice. Podrobnější údaje týkající se přepravy, hygieny, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí jsou uvedeny v Bezpečnostním listu.

## Likvidace odpadu

Odpad odstraňujte v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Odpad odvézt na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci. Fólie je možné recyklovat.

# IMBERAL® 2K Winter 26B



## Výrobce

**Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG**

Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück

Tel +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90

hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

## Distributor

BAUPROTECT s.r.o.

Bělehradská 858/23

120 00 Praha 2

Czech Republic

Tel.: +420 732 132 445

E-Mail: info@bauprotect.cz

Tyto informace jsou založeny na rozsáhlých testech a praktických zkušenostech. Můžeme však uvést pouze všeobecné pokyny a to z důvodu, že nejsou známy konkrétní stavební podmínky a způsob provádění. Z důvodu nepředvídatelných vlivů týkajících se pracovních podmínek, podkladů a materiálů může být záruka pracovních výsledků nebo odpovědnosti za škody neopodstatněná. V případě nejistoty doporučujeme výrobek před použitím vyzkoušet. Vzhledem k neustálému zlepšování výrobků se tyto informace mohou změnit bez předchozího upozornění. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na [www.hahne.cz](http://www.hahne.cz). Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, doporučení a bezpečnostních listů. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Aktualizováno: 12.2020