

Suspenze do vrtů pro nesmršťující se naplnění dutin

Charakteristika

INTRASIT® BLS 54TR je minerální tekoucí výplňová malta bez výskytu smrštění, která má vysokou propustnost pro vstřikovací injekce do stávajícího zdiva. Je odolná proti vodorozpustným síranům, které se běžně vyskytují ve zdivu. Vzhledem k malé zrnitosti může být čerpána pomocí vhodné čerpací techniky.

- Volně tekoucí
- Bez výskytu smrštění
- Odolává síranům
- Snadno se převrtává
- Difuzní

Použití

INTRASIT® BLS 54TR se používá pro vyplňování dutin a vyvrtaných otvorů při utváření chemické vodorovné hydroizolační vrstvy v původním vlhkém zdivu.

- Vnitřní a vnější prostředí
- Zdivo

Specifikace

Balení	papírový pytel
Velikost	25 kg
Počet balení na paletě	30 bal. /pal.
Teplota při zpracování	5 °C až 35 °C
Doba zpracování ¹⁾	cca 45 min.
Zrnitost	0,5 mm
Plné vyzrání ¹⁾	cca za 2 dny
Pevnost v tahu za ohybu ¹⁾	1,2 N/mm ²
Pevnost v tlaku po 28 dnech ¹⁾	3,6 N/mm ²
Skladování	v suchu, chladu, 6 měsíců

Spotřeba

Potřebné množství pro litr výplně: cca 1,8 Kg

¹⁾ Při 20 °C a relativní vlhkosti 60 %

Pracovní postup

Při plánování a provádění izolačních prací je nutné postupovat dle platných norem, předpisů a technických poznatků. V SRN platí DIN 1053 – zdění

1. Ve vhodné nádobě smíchejte **INTRASIT® BLS 54TR** s čistou vodou a důkladně promíchejte, tak aby hmota byla homogenní a bez hrudek. Doporučený míšící poměr:
25 kg **INTRASIT® BLS 54TR**:8,5 l vody.
2. Za použití trychtýře nalijte produkt do vyvrtaných otvorů. Doba zpracování je cca 45 min.
3. Alternativně, **INTRASIT® BLS 54TR** může být aplikován pomocí vhodného čerpacího zařízení.
4. Počkejte alespoň 2 dny a otvory převrtejte.
5. Přistupte k injektáži dle výběru produktu **INTRASIT® VK 10A**, **INTRASIT® MEK 18OS** nebo **INTRASIT® BLK 18OS**.
6. Po ukončení injektážního procesu opět vyplňte otvory materiálem **INTRASIT® BLS 54TR** namíchaným s vodou v konzistenci hladké pasty. Doporučený míšící poměr:
25 kg **INTRASIT® BLS 54TR**:7,5 l vody .
7. Po vyplnění otvorů zahlaďte s úrovní okolního povrchu.
8. Ihned po použití umyjte veškeré technologické zařízení čistou vodou.

Při použití produktu při nízkých teplotách, vysoké vlhkosti vzduchu nebo na vlhké zdivo můžete urychlit proces tvrdnutí přidáním maximálně 5 % **INTRASIT® R 55Z**.

Systémové výrobky Hahne

INTRASIT® VK 10A
INTRASIT® MEK 18OS
INTRASIT® BLK 18OS
INTRASIT® R 55Z

Důležitá upozornění

- Výrobek není vhodný pro injektáž trhlín.

Složení

Standardní cementy, minerální přísady, bobtnající látky, syntetická prášková disperze.

Bezpečnostní předpisy/doporučení

Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, platné předpisy příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci. Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice. Podrobnější údaje týkající se hygieny, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Likvidace odpadu

Odpad odstraňujte v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Odpad odveďte na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci. Fólie je možné recyklovat.

Výrobce

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90
hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

Distributor

BAUPROTECT s.r.o.
Bělehradská 858/23
120 00 Praha 2
Czech Republic
Tel.: +420 732 132 445
E-Mail: info@bauprotect.cz

Tyto informace jsou založeny na rozsáhlých testech a praktických zkušenostech. Můžeme však uvést pouze všeobecné pokyny a to z důvodu, že nejsou známy konkrétní stavební podmínky a způsob provádění. Z důvodu nepředvídatelných vlivů týkajících se pracovních podmínek, podkladů a materiálů může být záruka pracovních výsledků nebo odpovědnosti za škody neopodstatněná. V případě nejistoty doporučujeme výrobek před použitím vyzkoušet. Vzhledem k neustálému zlepšování výrobků se tyto informace mohou změnit bez předchozího upozornění. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na www.hahne.cz. Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, doporučení a bezpečnostních listů. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Aktualizováno: 12.2020