

INTRASIT® VS-WTA 54Z



Omítkový podhoz se silnou přídržností, který je vhodný pro přípravu podkladů před omítáním sanačními omítkami WTA

Charakteristika

INTRASIT® VS-WTA 54Z je solím odolná vysoce lepivá základní malta, která splňuje požadavky WTA. Má vynikající přídržnost k problematickým podkladům. Spadá do skupiny malt PII dle normy DIN 18550.

Vlastnosti

- Jednoduchá aplikace - nestéká
- Vodoodpudivá
- Prodyšná vodním parám
- S vysokou přídržností
- Odolná solím

Použití

INTRASIT® VS-WTA 54Z se používá pro vytvoření spolehlivé kontaktní vrstvy před omítáním sanačními omítkami např. **INTRASIT® GP-WTA 54Z**.

Oblasti použití:

- Opravy omítek
- Staré zdivo zatížené solí (cihly, silikátové tvárnice, beton, pórobeton, kámen atd.)
- Venkovní i vnitřní prostředí

Specifikace

Balení	papírový pytel
Velikost	30 kg
Počet balení na paletě	25 bal. /pal.
Barevný odstín	šedý
Teplota při zpracování	5 °C až 30 °C
Doba zpracování ¹⁾	cca 2-3 hod.
Skladování	v suchu, chladu, 6 měsíců

Spotřeba

Pokrytí z 50%	cca 3,8 Kg/m ²
Pokrytí ze 100%	cca 7,5 Kg/m ² cca 30 kg na 8m ² při pokrytí 50%

INTRASIT® VS-WTA 54Z

Příprava podkladu

Podklad musí být dostatečně pevný a zbavený látek, které snižují přilnavost omítky. Staré a zvětralé omítky mechanicky odstraňte minimálně 80-100 cm nad oblast poškození. Poškozené spáry vyškrábejte min. do hloubky 2-3 cm a odstraňte poškozené zdivo. Podklad pod omítku může být suchý nebo matně vlhký (max. 6 % hm.), nikdy však trvale vlhký. Vztlínající vlhkost nebo vlhkost prosakující zezadu v oblasti obvodových sklepních stěn předem izolujte hydroizolačním systémem **INTRASIT®**.

Pracovní postup

Při aplikaci musí být dodržovány příslušné předpisy a pokyny uváděné v technických a bezpečnostních listech. Doporučujeme postupovat dle normy DIN 18550 pro omítání a také směrnici WTA pro opravy omítek.

1. Ve vhodné nádobě smíchejte **INTRASIT® VS-WTA 54Z** s čistou vodou a důkladně 2-3 min. promíchejte. Míchejte do doby, než je hmota homogenní a bez hrudek.
Doporučený míšící poměr: 30 kg **INTRASIT® VS-WTA 54Z** : 5 l vody.
2. Maltu nanášejte běžným způsobem nebo strojně, tak aby vytvořila zdrsňující podklad s pokrytím cca 50%.
3. Nářadí umyjte ihned po použití vodou.
Při strojním omítání závisí způsob použití na typu omítacího zařízení.

Systémové výrobky Hahne

INTRASIT® GP-WTA 54Z
INTRASIT® SAP-WTA 54Z
INTRASIT® SanUno-WTA 54Z

Důležitá upozornění

- Teplota pro zpracování mezi 5 °C až 30 °C.
- Čerstvé plochy je nutné chránit před přímým slunečním zářením a průvanem.
- Je vhodné dodržovat požadavky normy DIN 18550 pro omítání a také směrnici WTA pro opravy omítek.

Složení

Standardní cementy, minerální pojiva, vodoodpudivé přísady, prášek syntetické disperze, provzdušňovací přísady

Bezpečnostní předpisy/doporučení

Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, platné předpisy příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci. Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice. Podrobnější údaje týkající se hygieny, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Likvidace odpadu

Odpad odstraňujte v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Odpad odveďte na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci. Fólie je možné recyklovat.

Výrobce

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90
hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

Distributor

BAUPROTECT s.r.o.
Bělehradská 858/23
120 00 Praha 2
Czech Republic
Tel.: +420 732 132 445
E-Mail: info@bauproduct.cz

Tyto informace jsou založeny na rozsáhlých testech a praktických zkušenostech. Můžeme však uvést pouze všeobecné pokyny a to z důvodu, že nejsou známy konkrétní stavební podmínky a způsob provádění. Z důvodu nepředvídatelných vlivů týkajících se pracovních podmínek, podkladů a materiálů může být záruka pracovních výsledků nebo odpovědnosti za škody neopodstatněná. V případě nejistoty doporučujeme výrobek před použitím vyzkoušet. Vzhledem k neustálému zlepšování výrobků se tyto informace mohou změnit bez předchozího upozornění. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na www.hahne.cz. Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, doporučení a bezpečnostních listů. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Aktualizováno: 12.2020