

Emulze Silan-Siloxan k hydrofobní úpravě povrchů

Charakteristika

VESTEROL® SSWF 180S je bezrozpouštědlová impregnace, která umožňuje difuzi a je vysoce odolná vůči alkáliím. Po vyschnutí utváří vodoodpudivý neviditelný a nelepivý ochranný film.

- Odolná dešti
- Permanentně vodoodpudivá
- S nízkým zápachem
- S vysokou penetrační schopností
- Odolná alkáliím

Použití

VESTEROL® SSWF 180S se používá pro vodoodpudivou úpravu nasákavých minerálních podkladů a jako ochrana proti průniku vlhkosti do cihelného, břidlicového a pískovcového lícového zdiva, nasákavého obložení, minerálních venkovních omítek a betonu. Impregnace je velmi vhodná jako preventivní ochrana proti mechům, lišejníkům a také tvorbě vápenných výtoků.

Oblasti použití:

- Pískovcové zdivo
- Omítky
- Beton, lehčený beton
- Nasákavé cihly
- Savé dlažby (např. klinkery)

Specifikace

Balení	PE kbelík
Velikost	20 l
Množství na paletě	24 bal. /pal.
Teplota při zpracování	5 °C až 35 °C
Hustota	1,60 kg/l
Skladování	v suchu, chladu, ne v mrazu, 6 měsíců

Spotřeba

V závislosti na nasákavosti podkladu	cca 0,3-0,6 l/m ²
--------------------------------------	------------------------------

Příprava podkladu

Podklad musí být stabilní, čistý, bez oleje, mastnoty a dělitelných vrstev. Opravte poškozené spáry, výtluky a trhliny širší než 0,5 mm. Za pomoci přípravku **VESTEROL® S 10DD** odstraňte hrubou špínu a nečistoty (v případě nutnosti použijte tlakovou vodu). Na vápenné výtoky a mapy použijte rovněž přípravek **VESTEROL® S 10DD**. Při čištění a samotné aplikaci impregnace ochraňte důkladně přiléhající stavební prvky (okna, hliníkové rámy a dveře atd.).

Pracovní postup

Při aplikaci musí být dodržovány příslušné předpisy a pokyny uváděné v technických a bezpečnostních listech.

Aplikace:

1. **VESTEROL® SSWF 180S** se aplikuje vysokotlakým stříkáním nebo pomocí zednické štětky odzodla vzhůru, tak aby stékající materiál zůstal na již natřeném podkladu.
2. Nanášejte dostatečné množství materiálu ve vodorovných pruzích o šířce cca 20-30 cm.

Důležitá upozornění

- Při aplikaci dodržujte teploty v rozmezí 5 °C až 35 °C.
- Impregnace má plnou funkčnost po cca 4 týdnech.
- Pro zajištění dlouhodobé ochrany by měla být fasáda impregnována min. každých 10 let (v závislosti na stavebním materiálu).
- Životnost impregnace závisí na naneseném množství, hustotě pórů, penetrační hloubce a specifických aktuálních podmínkách na stavbě.
- Pouze pro svislé a šikmé plochy.
- Není vhodná pro těsnění tlakové vody.

Složení

Siloxany, silany, voda a přísady

Bezpečnostní předpisy/doporučení

Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, platné předpisy příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci. Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice. Podrobnější údaje týkající se hygieny, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Likvidace odpadu

Odpad odstraňujte v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Odpad odveďte na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci. Fólie je možné recyklovat.

Výrobce

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90
hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

Distributor

BAUPROTECT s.r.o.
Bělehradská 858/23
120 00 Praha 2
Czech Republic
Tel.: +420 732 132 445
E-Mail: info@bauprotect.cz

Tyto informace jsou založeny na rozsáhlých testech a praktických zkušenostech. Můžeme však uvést pouze všeobecné pokyny a to z důvodu, že nejsou známy konkrétní stavební podmínky a způsob provádění. Z důvodu nepředvídatelných vlivů týkajících se pracovních podmínek, podkladů a materiálů může být záruka pracovních výsledků nebo odpovědnosti za škody neopodstatněná. V případě nejistoty doporučujeme výrobek před použitím vyzkoušet. Vzhledem k neustálému zlepšování výrobků se tyto informace mohou změnit bez předchozího upozornění. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na www.hahne.cz. Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, doporučení a bezpečnostních listů. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Aktualizováno: 12.2020