

## Adhezní můstky pro minerál. omítky na hladkých, nepropustných podkladech

### Charakteristika

**VESTEROL® Kontakt 10D** je disperze syntetické pryskyřice s obsahem granulátu a lepících přísad. Vyschlý film má excelentní přídržnosti i na extrémně hutných a hladkých minerálních podkladech. Současně s vysokou přídržností poskytuje i ideálně drsnou a přílnavou vrstvu pro další cementové materiály a také snižuje a sjednocuje nasákavost podkladu. Ochraňuje proti škodám vzniklým tvorbou ettringitu při nanášení sádrových materiálů na čerstvé betony.

- S vysokou lepidlovou silou
- Stabilizuje podklad
- Odolný čistícím saponátům
- Poskytuje drsný podklad pod cementové materiály

### Použití

**VESTEROL® Kontakt 10D** se používá jako penetrační nátěr pro zdokonalení přídržnosti na problematických podkladech před aplikací dalších vrstev ze sádrových, vápenných a cementových materiálů. Je vhodný pro stabilizaci méně soudržných a prašných podkladů.

- Pro vnitřní a vnější použití
- Na čerstvé betonové podklady
- Na vysoce zhutněné a hladké betonové odlitky
- Na vysoce nasákové podklady, lehčené betony
- Na impregnované a natřené podklady

### Specifikace

Balení	PE kbelík
Obsah balení	20kg/5kg
Množství na paletě	19/80 bal. /pal.
Barva	červená s bílou
Hustota	1,37 kg/l
Teplota při zpracování	5 °C až 35 °C
Skladování	v suchu, chladu, ne v mrazu, 12 měsíců

### Spotřeba

V závislosti na nasákavosti podkladu	cca 0,25 kg/m <sup>2</sup>
--------------------------------------	----------------------------

## Pracovní postup

Podklad musí být vyschlý, bez hrubých nečistot, oleje, mastnoty a dělitelných vrstev. Vyplavené silnější cementové zbytky a mléko musí být odstraněny vhodnou metodou, např. pískováním, brokováním, broušením, frézováním a následným vysátím. Při aplikaci musí být dodržovány příslušné předpisy a pokyny uváděné v technických a bezpečnostních listech.

1. **VESTEROL® Kontakt 10D** nařeďte podle nasákavosti podkladu max. 20 % vody (na 5l penetrace max. 1l vody).
2. Penetraci nanášejte příslušným nářadím (štětkem, štětkou nebo válečkem) na podklad.
3. Použité pomůcky a nářadí umyjte ihned po použití vodou.

## Opatření

Následné materiály mohou být nanášeny až po úplném zaschnutí (cca za 3 hod.)

## Důležitá upozornění

- Dodržujte teplotu pro zpracování 5 °C až 35 °C
- Další materiály mohou být aplikovány až po úplném zaschnutí.
- Pro omítky se sníženým obsahem pojiv doporučujeme udělat test přídržnosti.
- Nepoužívat v oblastech s trvalým zatížením vlhkostí.

## Složení

Umělá disperze, plniva, granulát, barviva

## Bezpečnostní předpisy/doporučení

Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, platné předpisy příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci. Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice. Podrobnější údaje týkající se hygieny, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

## Likvidace odpadu

Odpad odstraňujte v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Odpad odveďte na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci. Fólie je možné recyklovat.

## Výrobce

**Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG**  
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück  
Tel +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90  
hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

## Distributor

BAUPROTECT s.r.o.  
Bělehradská 858/23  
120 00 Praha 2  
Czech Republic  
Tel.: +420 732 132 445  
E-Mail: info@bauprotect.cz

Tyto informace jsou založeny na rozsáhlých testech a praktických zkušenostech. Můžeme však uvést pouze všeobecné pokyny a to z důvodu, že nejsou známy konkrétní stavební podmínky a způsob provádění. Z důvodu nepředvídatelných vlivů týkajících se pracovních podmínek, podkladů a materiálů může být záruka pracovních výsledků nebo odpovědnosti za škody neopodstatněná. V případě nejistoty doporučujeme výrobek před použitím vyzkoušet. Vzhledem k neustálému zlepšování výrobků se tyto informace mohou změnit bez předchozího upozornění. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na [www.hahne.cz](http://www.hahne.cz). Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, doporučení a bezpečnostních listů. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Aktualizováno: 12.2020