

Marmorsteine zur dekorativen Oberflächengestaltung, 2 - 4 mm

Eigenschaften

HADALAN® MST 89M sind lichtechte, abriebfeste Steinfraktionen zur Herstellung anspruchsvoller Bodenbeläge. Durch eine spezielle Oberflächenbehandlung der Steine werden Ecken und Kanten gebrochen, was zu einer besonders leichten Verarbeitung führt.

- Lichtecht
- Farbstabil
- Abriebfest
- Witterungsbeständig
- Natürliche Farbtöne

Anwendung

HADALAN® MST 89M werden in Verbindung mit dem jeweiligen HADALAN® Bindemittel zur Herstellung dekorativer, rutschhemmender Spachtelbeläge im Innen- und Außenbereich eingesetzt.

Anwendungsgebiete:

- Balkon- und Terrassenflächen
- Bodenflächen Innenbereich
- Außentreppen
- Mineralische Untergründe

Technische Daten

Verpackung	PE-Sack
Gebinde	25 kg
Lieferform	42 Geb./Pal.
Korngröße	2-4 mm
Farbtöne	grau, grün, rosé, weiß, schwarz, braun-grau, bordeaux, terrakotta, hellbeige, rotbraun, hellgrau, braun-creme, anthrazit, grau-beige, braun-gemischt, grau-creme

Verbrauch

Körnung 2 - 4 mm bei 8 mm Schichtstärke	ca. 12 kg/m ²
--	--------------------------

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss tragfähig, oberflächentrocken und frei von Schmutz, Staub, Reinigungsmittelrückständen oder anderen trennenden Substanzen sein.

Bei starken Temperaturwechseln, im Zusammenhang mit erhöhter Luftfeuchtigkeit, besteht die Gefahr der Kondenswasserbildung auf der Untergrundoberfläche. Vor Beginn der Beschichtungsarbeiten muss dieser Wasserfilm restlos abgetrocknet sein.

Verarbeitung

1. **HADALAN® MST 89M** werden je nach Einsatzbereich mit 3,5 - 7 % Bindemittel vermischt. Ggf. sind Vorversuche durchzuführen.
2. Das angerührte Spachtelgemisch wird auf die vorbereitete Fläche gleichmäßig verteilt und homogen mit Glättkelle abgezogen und verdichtet.
3. Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit **HADALAN® EPV 38L** reinigen.
4. Nähere Angaben entnehmen Sie bitte den jeweiligen techn. Merkblättern bzw. der Verarbeitungsanleitung „Sanierung, Beschichtung“ und dekorative Gestaltung mit **HADALAN® PUR** Flüssigkunststoffen.

hahne Systemprodukte

HADALAN® BM1K 32P
HADALAN® LF68 12P
HADALAN® EPV 38L

Wichtige Hinweise

- Hinweise in unserer Verarbeitungsanleitung bzw. den jeweiligen techn. Merkblättern beachten.
- Bei einer optisch zusammenhängenden Fläche, **HADALAN® MST 89M** aus einer Charge verwenden. Bei der Verwendung verschiedener Chargen sind Farbabweichungen möglich.
- Bei den Verlegearbeiten ist darauf zu achten, dass die Entwässerungsebene über ein ausreichendes Gefälle verfügt, so dass sich der Natursteinbelag sachgerecht entwässern kann und keine Pfützenbildung entsteht.

Inhaltsstoffe

Natursteine

Arbeitsschutz / Empfehlung

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Entsorgung

Für alle Systeme gilt: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling-Partner Interseroh geben. Materialreste können nach EAK-Schlüssel Nr. 17 09 04 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 fallen) entsorgt werden.

Hersteller

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90
hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Stand: 2.2021