

Nachbehandlungsmittel für Frischbeton

Eigenschaften

HADALAN® C 10D ist ein transparent auf-trocknendes Frischbeton-Schutzmittel auf Kunststoffdispersionsbasis.

Es verhindert das frühzeitige Verdunsten des Anmachwassers, reduziert die Schwindrissneigung und erhöht Druck- und Biegezugfestigkeiten des Zementes, aufgrund ausreichend längerer Hydratation.

Beeinträchtigt nicht die Haftung nachfolgender Anstriche und ist nicht geruchsbelästigend.

- Lösemittelfrei
- Verhindert Austrocknung
- Transparent
- Verbessert den Hydratationsverlauf
- Reduziert Schwindrissneigung

Anwendung

HADALAN® C 10D zur Nachbehandlung und zur Verbesserung des Hydratationsverlaufs von Frischbeton. Als Schutz gegen Zugluft, starke Sonneneinstrahlung und niedrige Luftfeuchtigkeit.

Anwendungsgebiet:

- Frischbeton

Technische Daten

Verpackung	PE-Kanister
Gebinde	20 kg
Lieferform	24 Kanister/Pal.
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +35 °C
Dichte	1,92 kg/l
Lagerung	frostfrei, mind. 12 Monate

Verbrauch

Je Auftragsmenge	0,15 - 0,2 kg/m ²
------------------	------------------------------

Verarbeitung

1. **HADALAN® C 10D** vor Gebrauch aufrühren.
2. Material direkt nach dem Betonieren unverdünnt auf den frischen Beton aufstreichen oder aufspritzen.
3. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Bei sehr hohen Umgebungstemperaturen sind die angegebenen Auftragsmengen zu erhöhen.

Wichtige Hinweise

- Verarbeitungstemperatur von +5 °C bis +35 °C einhalten.
- Vor Auftrag darf Beton oder Estrich nicht abgebunden sein.
- Bei frei bewitterten Flächen ist mit leichter Vergilbung zu rechnen.

Inhaltsstoffe

Kunststoffdispersion

Arbeitsschutz / Empfehlung

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Entsorgung

Für alle Systeme gilt: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling-Partner Interseroh geben. Ausgehärtete Materialreste können nach EAK-Schlüssel Nr. 08 04 16 (wässrige flüssige Abfälle, die Klebstoffe oder Dichtmassen enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 15 fallen) entsorgt werden.

Hersteller

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90
hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Stand: 2.2021