

Bitumen-Voranstrich für IMBERAL® SKB 89B, haftverbessernd

Eigenschaften

IMBERAL® SK 16B ist eine hochwertige, geruchsarme „Allwetter“-Bitumen-Kautschuk-Emulsion mit hervorragender Haftung auf bauüblichem Untergrund.

- Bis -5 °C lagerfähig
- Bis -5 °C verarbeitbar
- Auf leicht feuchten Untergründen
- Schnelltrocknend
- Haftungsaktiv

Anwendung

IMBERAL® SK 16B zur Haftungsverbesserung von selbstklebenden, kalt verarbeitbaren Bitumen-Dichtbahnen, -Dichtstreifen und -Fixbändern im Außen- und Innenbereich.

Auf allen saugfähigen, mineralischen Untergründen, wie Beton, Putz, Mauerwerk mit Fugenglattstrich und verwitterte, sanierungsbedürftige Bitumen-Untergründe.

Zur Grundierung und Haftungsvermittlung auf extrudierten Polystyrol-Hartschaumplatten.

Als Grundanstrich für alle mineralischen Untergründe.

Anwendungsgebiete:

- Außen- und Innenwände
- Garagen
- Sanierungsbedürftige Bitumen-Untergründe

Technische Daten

Verpackung	Blech-Eimer
Gebinde	5 kg
Lieferform	72 Gebinde/Pal.
Dichte	1,13 kg/l
Verarbeitungstemperatur	-5 °C bis +35 °C
Temperaturbeständigkeit	-25 °C bis +120 °C
Trocknungsdauer ¹⁾	3 Stunden
Lagerung	kühl bis -5 °C, 12 Monate

Verbrauch

Je nach Anwendung	0,15 - 0,2 kg/m ²
-------------------	------------------------------

¹⁾ Bei +20 °C und 60 % relativer Luftfeuchte.

Untergrundvorbereitung

Die Untergründe müssen fest, tragfähig, frei von Eis, Öl, Fett, Staub, Schmutz und Mörtelresten sein. Der Untergrund kann leicht feucht sein. Es darf während der Bauphase kein Wasser zwischen Untergrund und Abdichtung gelangen.

Sohlenüberstände gründlich reinigen. Sinterschichten und festsitzende Verunreinigungen entfernen. Mörteltaschen, Ausbrüche und Unebenheiten mit Mörtel oder Zementputz glätten.

Verarbeitung

DIN 18533 - Bauwerksabdichtungen

DIN 1053 - Mauerwerksausführung

1. Den Voranstrich satt und gleichmäßig mit Deckenbürste auftragen.
2. Verunreinigungen im noch frischen Zustand mit Wasser entfernen und Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Grundanstrich stets unverdünnt einsetzen.

Grundierung muss vollständig trocken sein, bevor mit **IMBERAL® SKB 89B** weitergearbeitet wird.

hahne Systemprodukte

IMBERAL® SKB 89B

Wichtige Hinweise

- Nur bei Trockenheit und Temperaturen von -5 °C bis +35 °C verarbeiten.
- Die Grundierung ist bis zur vollständigen Durchtrocknung vor Regen zu schützen.
- Die Grundierung muss durchgetrocknet sein.
- Schutzschichten und Schutzmaßnahmen nach DIN 18533.
- Niedrigere Umgebungstemperatur und höhere relative Feuchte verlängern den Trocknungsverlauf.

Inhaltsstoffe

Bitumen, Polymere, Emulgatoren, funktionelle Füllstoffe, Stabilisatoren, Gefrierpunktniedriger

Arbeitsschutz / Empfehlung

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Entsorgung

Für alle Systeme gilt: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling-Partner Interseroh geben. Ausgehärtete Materialreste können nach EAK-Schlüssel Nr. 17 03 02 (Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen) entsorgt werden.

Hersteller

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG

Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück

Tel. +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90

hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Stand: 2.2021