

Traitement ultérieur pour béton frais

Propriétés

HADALAN® C 10D est un agent protecteur de béton frais transparent séchant et à base de dispersion synthétique.

Il empêche l'évaporation prématurée de l'eau de gâchage, il réduit la tendance aux fissures de retrait et il augmente les résistances à la traction sous pliage et à l'écrasement du ciment grâce à une hydratation prolongée suffisante.

N'affecte pas l'adhérence des peintures suivantes et ne présente pas de mauvaise odeur.

- Exempt de solvant
- Empêche le séchage
- Transparent
- Améliore le processus d'hydratation
- Réduit les fissures de retrait

Applications

HADALAN® C 10D pour le traitement ultérieur et pour améliorer le processus d'hydratation du béton frais. Comme protection contre les courants d'air, de forts rayonnements du soleil et une basse humidité de l'air.

Domaine d'application:

- Béton frais

Données techniques

Emballage	Bidon PE
Récipient	20 kg
Conditionnement	24 bidons/pal.
Température d'application	+5 °C à +35 °C
Densité	1,92 kg/l
Stockage	à l'abri du gel, au moins 6 mois

Quantité nécessaire

Par volume d'application	0,15 - 0,2 kg/m ²
--------------------------	------------------------------

Mode d'utilisation

1. Mélanger **HADALAN® C 10D** avant utilisation.
2. Appliquer la matière non diluée à la brosse ou au pistolet directement sur le béton frais après le bétonnage.
3. Nettoyer les outillages immédiatement à l'eau après leur emploi.

Par des températures ambiantes très élevées, il convient d'augmenter les quantités d'applications indiquées.

Mise en garde

- Respecter la température d'application de +5 °C à +35 °C.
- Avant l'application, le béton ou la chape ne doivent pas être en prise.
- Sur les surfaces exposées aux intempéries, il faudra s'attendre à un léger jaunissement.

Composants

Dispersion synthétique

Sécurité au travail / Recommandations

Observer les mesures d'hygiène et de précaution habituelles lors de la manipulation de produits chimiques. Porter des vêtements de protection appropriés.

Traitement des déchets

Se reporter à la réglementation en vigueur.

Fabricant

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90
hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

Ces informations sont le produit d'importants examens et de nombreuses expériences pratiques. Elles ne sont pas valables pour tous les types d'application. C'est pourquoi nous recommandons d'effectuer des tests d'application. Ces informations sont valables sous réserve de modifications techniques dans le cadre du développement de nos produits et selon nos conditions générales de ventes. Dernière mise à jour : 3.2021