

Pasta sigillante elastoplastica per interventi rapidi di impermeabilizzazione e fissaggio

Prodotto destinato agli specialisti del settore

Con certificato ufficiale

Caratteristiche

DAKORIT® ES 40B è uno stucco di elevato pregio a base bituminosa-elastomerica. Possiede un'elevata resistenza agli agenti atmosferici e alle sostanze aggressive presenti nell'aria. Elevata adesione anche sotto acqua.

- Elastoplastico
- Di facile lavorazione
- Aderisce immediatamente
- Immediatamente impermeabile all'acqua

- Impiego universale

Campi di impiego

DAKORIT® ES 40B viene impiegato per l'impermeabilizzazione rapida di piccole parti non ermetizzate, per la stuccatura di sormonti e tubature e l'incollaggio di lamiera su supporti assorbenti.

- Per esterno
- Sormonti e punti di congiunzione su guaine, calcestruzzo, muratura, lamiera, legno e altri tipi di supporto
- Supporti umidi e asciutti

Dati tecnici

Imballo	latta
Quantità a confezione	12 kg
Pallettizzazione	45 / 72 confezioni/pallet
Punto di rammollimento	> +100 °C
Punto di rottura a freddo	< -10 °C
Fuori pioggia	subito
Indurito	dopo ca. 1 mm / 24 ore
Conservazione e stoccaggio	12 mesi

Consumo

Per 1 mm di spessore	1 kg/m ²
----------------------	---------------------

¹⁾ A +20 °C e 60 % U.R.

Test secondo DIN 1055: DAKORIT® ES

Sicurezza sulla resistenza al vento

Altitudine dal terreno

da 0 a 8 m	
in angolo	51,25 volte superiore
sul bordo	91,11 volte superiore

da 8 a 20 m	
in angolo	32,03 volte superiore
sul bordo	56,64 volte superiore

da 20 a 100 m	
in angolo	23,29 volte superiore
sul bordo	41,41 volte superiore

sopra 100 m	
in angolo	19,71 volte superiore
sul bordo	35,04 volte superiore

Il valore richiesto di sicurezza di 1,5 volte superiore viene superato di gran lunga in tutti i casi. Anche in caso di edifici molto elevati sono possibili sporgenze in angolo e sul bordo fino a 20 cm

Preparazione dei supporti

I supporti devono essere puliti e solidi.

Modo di lavorazione

1. Prelevare **DAKORIT® ES 40B** dal contenitore e applicarlo direttamente con cazzuola e spatola livellante.
2. Immediatamente dopo l'uso pulire gli attrezzi con **HADALAN® EPV 38L**.
3. In caso di basse temperature ambientali o del supporto la lavorazione viene facilitata stoccando precedentemente il prodotto in luogo temperato

In caso si debba far fronte a particolari sollecitazioni si consiglia di prevedere un fissaggio meccanico supplementare delle parti in lamiera. Su superfici fortemente inclinate o verticali non superare lo spessore di 3 mm per mano.

Sistema dei prodotti

HADALAN® EPV 38L

Avvertenze

- Contiene solventi infiammabili
- Sulle pareti applicare uno spessore max di 3 mm
- Non adeguato per interni
- In caso di basse temperature, tenere il prodotto in ambiente riscaldato per facilitare la lavorazione.
- Collocare e pressare le parti di lamiera sul letto coloso prima che si formi la pellicola superficiale. Tempi di attesa troppo lunghi pregiudicano l'adesione.

Sostanze contenute

Bitume, polimeri, inerti funzionali, fibre, promotori di presa, solventi organici.

Norme di sicurezza / suggerimenti

Per informazioni più dettagliate nella sicurezza nel trasporto, stoccaggio e manipolazione, si consiglia di consultare la relativa scheda di sicurezza.

Smaltimento

Smaltire in conformità alle vigenti prescrizioni locali.

Produttore

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90
hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

Distributore

SAVER s.r.l.
Via del Brentino, 795 - loc. S. Rocchino
55054 Massarosa (LU)
tel. +39 0584 960084
fax +39 0584 945104

e-mail:

ORDINI E SPEDIZIONI: spedizioni@saveredilizia.it

INFO TECNICHE: info@saveredilizia.it

AMMINISTRAZIONE: amministrazione@saveredilizia.it

Le presenti informazioni sono il risultato di estese sperimentazioni e della migliore esperienza, ciò nonostante sono da considerarsi indicative data la estrema variabilità delle condizioni di impiego. Consigliamo dunque prove preliminari per verificare la rispondenza del prodotto alle Vostre esigenze e decliniamo ogni responsabilità pur confermando la nostra disponibilità tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche tecniche dovute agli sviluppi in questo settore. Da ultimo si applicano i nostri termini e condizioni generali di vendita. Stato: 5.2021