

Addensante tixotropico per resine reattive

Prodotto destinato agli specialisti del settore.

Caratteristiche

HADALAN® TX 57DD è un additivo estremamente efficace per sistemi a base di resina epossidica e poliuretanica.

- Facilmente mescolabile
- Estremamente efficace
- In polvere
- Trasparente/opacizzante

Campi di impiego

HADALAN® TX 57DD viene impiegato per ridurre lo scivolamento dei materiali sintetici fluidi. Serve, aggiungendolo in modo proporzionato, a migliorare la stabilità e facilita l'applicazione sul verticale. Sull'orizzontale è possibile ottenere, dosandolo nel giusto quantitativo, superfici con **HADALAN® MST 89M** (MARMO DRAIN) di classe antiscivolo (R11).

- Sistemi a base di resina epossidica
- Sistemi a base di resina poliuretanica
- Realizzazione in verticale di strati a spatola con **HADALAN® MST 89M** (MARMO DRAIN) e **HADALAN® LF68 12P**
- Rivestimenti antiscivolo con **HADALAN® MST 89M** e **HADALAN® LF68 12P**

Dati tecnici

Imballo	secchio in PE
Quantità a confezione	5 l
Pallettizzazione	80 confezioni/pallet
Densità	ca. 50 g/l
Conservazione e stoccaggio	24 mesi

Consumo

Per applicazioni in verticale con HADALAN® MST 89M (MARMO DRAIN) 2-4mm	ca. 2 litri (2 volumi) di HADALAN® TX 57DD per litro di HADALAN® LF68 12P (1 volume)
---	--

Altrimenti a seconda dell'impiego

Modo di lavorazione

Attenersi alle prescrizioni e direttive pertinenti.

1. Innanzitutto i sistemi a base di resina a reazione devono essere miscelati come da indicazioni riportate all'interno dei relativi sistemi di lavorazione.
2. **HADALAN® TX 57D** viene aggiunto, nel quantitativo necessario, nelle masse omogenee ottenute e mescolato a fondo.

Per ottenere una regolazione tixotropica dell'**HADALAN® DS91 13P** per l'applicazione sulle alzate vengono miscelati 2,5 l di **HADALAN® TX 57DD** ai 3,6 kg di componente A e miscelati omogeneamente. Da ultimo si aggiunge il componente B e si miscela.

Modo di lavorazione con **HADALAN® MST 89M** (MARMO DRAIN) 2-4mm:

1. Lo strato collante per il verticale si ottiene miscelando, in modo intensivo e con trapano munito di adeguata frusta fino ad ottenere una pasta consistente, 1 volume di **HADALAN® LF68 12P** = 1,25 kg con 2 volumi di **HADALAN TX® 57DD** = 2,5 l
2. L'impasto di graniglie si ottiene miscelando un sacco da 25 kg di graniglie con una bottiglietta da 1,25 kg di **HADALAN® LF68 12P**. Aggiungere poi 2,5 l di **HADALAN® TX 57DD**, ossia 1/2 secchio, e continuare la miscelazione finché non si ottiene un impasto omogeneo.
3. Applicazione dello strato adesivo mediante rullo per epossidiche. Attenersi ad un consumo di max. 0,4 kg/m²
4. Sullo strato adesivo viene applicato il MARMO DRAIN, precedentemente impastato, fresco su fresco, compattato e livellato.
5. Porre attenzione affinché il materiale venga applicato in uno strato regolare.
6. Quando il materiale è ancora fresco si possono pulire gli attrezzi da lavoro con **HADALAN® EPV 38L**
7. Il materiale una volta secco potrà essere rimosso solo meccanicamente.

Sistema dei prodotti hahne

HADALAN® MST 89M
HADALAN® LF68 12P

Avvertenze

- Utilizzare sempre e soltanto materiale della stessa partita su superfici contigue che si appartengono visivamente.
- Attenersi alle schede tecniche dei relativi sistemi a base di resina utilizzati.
- I tempi di lavorazione si riducono aggiungendo l'additivo tixotropizzante.
- Fare attenzione nel travasarlo. Il materiale è molto leggero e dunque estremamente volatile, tale da essere facilmente disperso nell'aria dal vento.

Sostanze contenute

Silice in elevata dispersione, additivi

Norme di sicurezza / suggerimenti

Attenersi alle usuali misure di sicurezza ed igiene previste per il trattamento di sostanze chimiche. Indossare adeguato abbigliamento di protezione.

Smaltimento

Smaltire in conformità alle vigenti prescrizioni locali.

Fabbricante

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90
hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

Distributore

SAVER s.r.l.
Via del Brentino, 795 - loc. S. Rocchino
55054 Massarosa (LU)
tel. +39 0584 960084
fax +39 0584 945104
e-mail:
ORDINI E SPEDIZIONI: spedizioni@saveredilizia.it
INFO TECNICHE: info@saveredilizia.it
AMMINISTRAZIONE: amministrazione@saveredilizia.it

Le presenti informazioni sono il risultato di estese sperimentazioni e della migliore esperienza, ciò nonostante sono da considerarsi indicative data la estrema variabilità delle condizioni di impiego. Consigliamo prove preliminari per verificare la rispondenza del prodotto alle Vostre esigenze e decliniamo ogni responsabilità pur confermando la nostra disponibilità tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche tecniche dovute agli sviluppi in questo settore. 12.2020