

Promotore di presa, monocomponente, trasparente e che non ingiallisce, per superfici in vetro e piastrelle in ceramica.

Prodotto destinato agli specialisti del settore.

Caratteristiche

HADALAN® HV1 30DD è una soluzione alcolica di speciali additivi con funzione aggrappante. Ad avvenuta asciugatura si ottiene un ponte di aggrappo, senza la formazione di una pellicola, per successivi rivestimenti.

- Ponte di aggrappo
- Non forma pellicola
- Pronto all'uso
- Non ingiallisce
- Di facile impiego

Campi di impiego

HADALAN® HV1 30DD funge da ponte di aggrappo su superfici in ceramica e placcature come anche su vetro per successivi rivestimenti effettuati con i prodotti della linea HADALAN® PUR.

- Balconi e terrazze
- Porticati
- Rivestimenti in piastrelle
- Piastrelle in vetro

Dati tecnici

Imballo	lattina
Quantità a confezione	1 l (11 x 1l/cartone)
Temperatura di lavorazione	da +5 °C a +30 °C
Densità ¹⁾	0,81 kg/l
Colore	trasparente
Sovrapponibile ¹⁾	dopo 15 - 20 minuti
Conservazione e stoccaggio	12 mesi in luogo fresco

Consumo

A seconda del supporto	20 - 30 ml/m ²
------------------------	---------------------------

¹⁾ A +20 °C e 60 % di U.R.

Preparazione dei supporti

Il supporto deve essere stabile, asciutto in superficie e non presentare tracce di sporcizia, polvere, sostanze detergenti o altre sostanze che possano fungere da agente disarmante.

Nel caso di forti sbalzi di temperatura, in concomitanza con un tasso elevato di umidità, è possibile la formazione di condensa sulla superficie del supporto. Prima di procedere con i lavori di impermeabilizzazione è necessario rimuovere completamente la condensa affinché la superficie risulti ben asciutta.

Modo di lavorazione

1. **HADALAN® HV1 30DD** è pronto all'uso.
2. **HADALAN® HV1 30DD** deve essere applicato omogeneamente sulla superficie in uno strato sottile utilizzando uno straccio che non spela.
3. Immediatamente dopo l'impiego, se avanza del materiale, sigillare bene la confezione.
4. Trascorsi ca. 20 minuti si può procedere all'applicazione dei rispettivi prodotti del sistema PUR.

Sistema dei prodotti hahne

HADALAN® PUR Top 32P transparent
HADALAN® PUR Top 32P

Avvertenze

- Attenersi alla temperatura di lavorazione indicata compresa tra +5°C e +30°C
- La superficie del supporto da rivestire deve essere ben asciutta
- Rispettare attentamente gli intervalli di tempo indicati fra le fasi di lavorazione
- Dopo l'utilizzo richiudere le confezioni in modo ermetico
- Attenersi ai consumi indicati. Sovradosaggi, soprattutto in ambito delle fughe, causano formazione di bolle e distacco dello strato di copertura.
- Applicare sull'intera superficie facendo attenzione a non lasciare parti non trattate.
- Allo scopo di chiudere i pori in ambito delle fughe di superfici piastrellate si consiglia di effettuare la prima mano di rivestimento (ad es. **HADALAN® PUR Top 32P**) diluendo il materiale (rapporto di miscelazione: 2 : 1 con **HADALAN® EPV 38L**).
- La temperatura del supporto deve essere di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.

Sostanze contenute

Alcol, promotori di presa, additivi.

Norme di sicurezza / suggerimenti

Informazioni dettagliate sulla sicurezza nel trasporto, stoccaggio e manipolazione, sono riportate nella relativa scheda di sicurezza.

Smaltimento

Smaltire in conformità alle vigenti prescrizioni locali.

Produttore

Sievert Baustoffe SE & Co. KG

Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück

Tel. +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90

hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

Distributore

SAVER s.r.l.

Via del Brentino, 795 - loc. S. Rocchino

55054 Massarosa (LU)

tel. +39 0584 960084

fax +39 0584 945104

e-mail:

ORDINI E SPEDIZIONI: spedizioni@saveredilizia.it

INFO TECNICHE: info@saveredilizia.it

AMMINISTRAZIONE: amministrazione@saveredilizia.it

Le presenti informazioni sono il risultato di estese sperimentazioni e della migliore esperienza, ciò nonostante sono da considerarsi indicative data la estrema variabilità delle condizioni di impiego. Consigliamo dunque prove preliminari per verificare la rispondenza del prodotto alle Vostre esigenze e decliniamo ogni responsabilità pur confermando la nostra disponibilità tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche tecniche dovute agli sviluppi in questo settore. Da ultimo si applicano i nostri termini e condizioni generali di vendita. Stato: 9.2023