

Promotore di presa, monocomponente, non ingiallente, contenente solventi, per vecchi supporti poliuretanici.

Prodotto destinato agli specialisti del settore.

Caratteristiche

HADALAN® HV3 30DD è una soluzione a bassa viscosità di speciali additivi promotori di presa. Il solvente facilmente volatile consente la sovrapposizione con i sistemi PU (poliuretanici) dopo breve tempo.

- Promotore di presa
- Ad asciugatura rapida
- Pronto all'uso
- Di facile impiego
- Non ingiallisce

Campi di impiego

HADALAN® HV3 30DD funge da promotore di presa su vecchi rivestimenti poliuretanici, che devono essere sovrapposti con un rivestimento trasparente.

- Balconi e terrazzi
- Porticati
- Lucernari
- Vetrate

Dati tecnici

Imballo	lattina
Quantità a confezione	1 l (11 x 1 l/cartone)
temperatura di lavorazione	da +5 °C a +30 °C
Densità ¹⁾	0,94 kg/l
Colore	trasparente
Sovrapponibile ¹⁾	dopo 30 - 40 minuti
Conservazione e stoccaggio	6 mesi in luogo fresco

Consumo

A seconda del supporto	30 - 50 ml/m ²
------------------------	---------------------------

¹⁾ A +20 °C e 60 % di U. R.

Preparazione dei supporti

Il supporto deve essere stabile, asciutto in superficie e non presentare tracce di sporcizia, polvere, sostanze detergenti o altre sostanze che possano fungere da agente disarmante. Nel caso di forti sbalzi di temperatura, in concomitanza con un tasso elevato di umidità, è possibile la formazione di condensa sulla superficie del supporto. Prima di procedere con i lavori di impermeabilizzazione è necessario rimuovere completamente la condensa affinché la superficie risulti ben asciutta.

Modo di lavorazione

1. **HADALAN® HV3 30DD** è pronto all'uso.
2. **HADALAN® HV3 30DD** deve essere applicato omogeneamente sulla superficie in uno strato sottile utilizzando uno straccio che non spela (indossare adeguati guanti protettivi).
3. Immediatamente dopo l'impiego, se avanza del materiale, sigillare bene la confezione.
4. Trascorsi ca. 30 - 40 minuti e al più tardi 8 ore dall'applicazione del promotore di presa è possibile procedere con l'applicazione di **HADALAN® PUR Top 32P**.

Sistema dei prodotti hahne

HADALAN® PUR Top 32P

Avvertenze

- Attenersi alla temperatura di lavorazione indicata compresa tra +5°C e +30°C
- La superficie del supporto da rivestire deve essere ben asciutta.
- Rispettare attentamente gli intervalli di tempo indicati fra le fasi di lavorazione.
- Dopo l'utilizzo richiudere le confezioni in modo ermetico.
- Attenersi ai consumi indicati. Sovradosaggi causano la formazione di bolle e il distaccamento dello strato di copertura.
- La temperatura del supporto deve essere di almeno 3 °C superiore a quella del punto di rugiada.

Sostanze contenute

Solventi, leganti a base PU, promotori di presa, additivi.

Norme di sicurezza / suggerimenti

Informazioni dettagliate sulla sicurezza nel trasporto, stoccaggio e manipolazione, sono riportate nella relativa scheda di sicurezza.

Smaltimento

Smaltire in conformità alle vigenti prescrizioni locali.

Fabbricante

Heinrich Hahne GmbH & Co KG
Heinrich-Hahne-Weg 11
D-45711 Datteln

Distributore

SAVER s.r.l.
Via del Brentino, 795 - loc. S. Rocchino
55054 Massarosa (LU)
tel. +39 0584 960084
fax +39 0584 945104
e-mail: info@saveredilizia.it

Le presenti informazioni sono il risultato di estese sperimentazioni e della migliore esperienza, ciò nonostante sono da considerarsi indicative data la estrema variabilità delle condizioni di impiego. Consigliamo prove preliminari per verificare la rispondenza del prodotto alle Vostre esigenze e decliniamo ogni responsabilità pur confermando la nostra disponibilità tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche tecniche dovute agli sviluppi in questo settore. 5.2016