

Ciottoli di marmo per la realizzazione di superfici decorative, 2 - 4 mm

Prodotto destinato agli specialisti del settore

Caratteristiche

HADALAN® MST 89M sono frazioni di pietra, che non ingialliscono, resistenti all'usura per la messa in opera di rivestimenti di pavimentazioni di una certa importanza. Attraverso una speciale lavorazione gli angoli e gli spigoli delle pietruzze vengono smussati così da facilitarne sensibilmente la lavorazione.

- Non ingialliscono
- Colore stabile
- Resistenti all'usura
- Resistenti all'azione meteorologica
- Colori naturali

Campi di impiego

HADALAN® MST 89M vengono impiegate con il relativo legante **HADALAN®** per la realizzazione di rivestimenti a spatola decorativi, antiscivolo sia all'esterno sia all'interno.

- Balconi e terrazzi
- Pavimenti all'interno
- Scale esterne
- Supporti minerali

Dati tecnici

Imballo	sacco in PE
Quantità a confezione	25 kg
Pallettizzazione	42 confezioni/pallet
Granulometria	2-4 mm
Colori	bardiglio, verde, breccia pernice, bianco cararara, nero ebano, rosso tipo arabescato, rosso verona, botticino, mogano, bardiglio light, arabescato puro, carnico, miscela saver 1, miscela saver 2, occhialino

Consumo

Granulometria 2 - 4 mm per uno spessore di 8 mm	ca. 15 kg/m ²
--	--------------------------

Come per tutte le pietre naturali, anche nell'ambito della stessa partita possono presentarsi sensibili variazioni di colore, macchia, struttura superficiale e venatura.

Preparazione dei supporti

Il supporto deve essere stabile, asciutto in superficie e non presentare sporcizia, polvere, residui di prodotti per la pulizia o altri tipi di sostanze che possano avere un'azione disarmante.

Nel caso di forti sbalzi di temperatura, in concomitanza con un tasso elevato di umidità, è possibile la formazione di condensa sulla superficie del supporto. Prima di procedere con i lavori di rivestimento è necessario rimuovere completamente la condensa affinché la superficie risulti completamente asciutta.

Modo di lavorazione

1. Le graniglie, **HADALAN® MST 89M**, vengono miscelate con un 3,5 - 7 % di resina, a seconda del campo di impiego. All'occorrenza effettuare delle prove preliminari.
2. L'impasto ottenuto viene ripartito in modo regolare sul supporto adeguatamente preparato, omogeneamente tirato con spatola lisciatrice e compattato.
3. Immediatamente dopo l'utilizzo pulire gli attrezzi con il solvente **HADALAN® EPV 38L**.
4. Per ulteriori indicazioni consultare le relative schede tecniche oppure l'introduzione alla lavorazione, risanamento, rivestimento e decorazione di superfici con i prodotti fluidi della linea **HADALAN® PUR**

Sistema dei prodotti hahne

HADALAN® BM1K 32P
HADALAN® LF68 12P
HADALAN® EPV 38L

Avvertenze

- Attenersi alle indicazioni riportate nella nostra introduzione e alle relative schede tecniche
- In presenza di superfici otticamente contigue si consiglia di utilizzare graniglie, **HADALAN® MST 89M**, appartenenti alla medesima partita. Partite differenti possono evidenziare leggere difformità di colore.
- Durante la messa in opera prestare attenzione a che il piano di deflusso dell'acqua abbia una sufficiente pendenza, cosicché lo strato in graniglia possa scolare adeguatamente e non si formino ristagni di acqua.

Sostanze contenute

Ciotoli di marmo naturali

Norme di sicurezza / suggerimenti

Durante la lavorazione non sono necessarie particolari precauzioni.

Smaltimento

Smaltire in conformità alle vigenti prescrizioni locali.

Produttore

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90
hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

Distributore

SAVER s.r.l.
Via del Brentino, 795 - loc. S. Rocchino
55054 Massarosa (LU)
tel. +39 0584 960084
fax +39 0584 945104
e-mail:
ORDINI E SPEDIZIONI: spedizioni@saveredilizia.it
INFO TECNICHE: info@saveredilizia.it
AMMINISTRAZIONE: amministrazione@saveredilizia.it

Le presenti informazioni sono il risultato di estese sperimentazioni e della migliore esperienza, ciò nonostante sono da considerarsi indicative data la estrema variabilità delle condizioni di impiego. Consigliamo dunque prove preliminari per verificare la rispondenza del prodotto alle Vostre esigenze e decliniamo ogni responsabilità pur confermando la nostra disponibilità tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche tecniche dovute agli sviluppi in questo settore. Da ultimo si applicano i nostri termini e condizioni generali di vendita. Stato: 5.2021