

Post-trattamento per il calcestruzzo fresco

Prodotto destinato agli specialisti del settore

Caratteristiche

HADALAN® C 10D è un trattamento di protezione per il calcestruzzo fresco a base di dispersione sintetica che, una volta asciutto, è trasparente. Impedisce una evaporazione troppo rapida dell'acqua di impasto, riduce la tendenza al ritiro e grazie ad una idratazione sufficientemente più lunga innalza la resistenza alla pressione e alla flessione del cemento. Non pregiudica l'adesione di successivi trattamenti e non ha un odore fastidioso.

- Privo di solventi
- Impedisce l'essiccazione
- Trasparente
- Migliora il processo d'idratazione
- Riduce la tendenza alla formazione di lesioni da ritiro

Campi di impiego

HADALAN® C 10D per il post-trattamento e il miglioramento del processo di idratazione del calcestruzzo fresco.

Come protezione contro le correnti d'aria, forte irraggiamento solare e bassa umidità.

- Calcestruzzo fresco

Dati tecnici

Imballo	ftanica
Quantità a confezione	20 kg
Pallettizzazione	24 taniche/pallet
Temperatura di lavorazione	da +5 °C a +35 °C
Densità	1,92 kg/l
Conservazione e stoccaggio	minimo 12 mesi. Teme il gelo.

Consumo

Per ogni mano	0,15 - 0,2 kg/m ²
---------------	------------------------------

Modo di lavorazione

1. Mescolare **HADALAN® C 10D** prima dell'utilizzo.
2. Applicare il prodotto puro a pennello o a spruzzo immediatamente dopo il getto sul calcestruzzo fresco.
3. Immediatamente dopo l'uso pulire gli attrezzi con acqua.

In caso di temperature ambientali molto elevate, i quantitativi indicati devono essere aumentati.

Avvertenze

- Attenersi alla temperatura di lavorazione indicata compresa fra +5 °C a +35 °C
- Prima dell'applicazione il calcestruzzo e il massetto non devono essere legati.
- Nel caso di superfici esposte agli agenti atmosferici bisogna tenere conto di un certo ingiallimento.

Sostanze contenute

Dispersione di sostanze sintetiche.

Norme di sicurezza / suggerimenti

Per maggiori informazioni sulla sicurezza nel trasporto, manipolazione e stoccaggio si rimanda alla relativa scheda di sicurezza.

Smaltimento

Smaltire in conformità alle vigenti prescrizioni locali.

Produttore

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90
hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

Distributore

SAVER s.r.l.
Via del Brentino, 795 - loc. S. Rocchino
55054 Massarosa (LU)
tel. +39 0584 960084
fax +39 0584 945104

e-mail:

ORDINI E SPEDIZIONI: spedizioni@saveredilizia.it

INFO TECNICHE: info@saveredilizia.it

AMMINISTRAZIONE: amministrazione@saveredilizia.it

Le presenti informazioni sono il risultato di estese sperimentazioni e della migliore esperienza, ciò nonostante sono da considerarsi indicative data la estrema variabilità delle condizioni di impiego. Consigliamo dunque prove preliminari per verificare la rispondenza del prodotto alle Vostre esigenze e decliniamo ogni responsabilità pur confermando la nostra disponibilità tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche tecniche dovute agli sviluppi in questo settore. Da ultimo si applicano i nostri termini e condizioni generali di vendita. Stato: 5.2021