

## Primer speciale per impermeabilizzazioni su supporti minerali

Prodotto destinato agli specialisti del settore

### Caratteristiche

**IMBERAL® Aquarol 10D** è un primer e consolidante di colore rosso ad azione chimica e fisica indicato soprattutto per le particolari esigenze delle moderne tecniche di impermeabilizzazione.

Lega la polvere incoesa (polvere dovuta all'abrasione, polvere di cemento o quarzo) alla superficie minerale del supporto.

Consolida la superficie del supporto grazie a leganti silicatici e crea un substrato stabile per la successiva impermeabilizzazione.

Riduce la capacità assorbente del supporto idrofobizzando la superficie trattata e riduce il rischio di scorrimento d'acqua al di sotto dello strato impermeabilizzante.

- Idrorepellente
- Consolidante
- Applicabile a pennello, rullo o a spruzzo

### Campi di impiego

**IMBERAL® Aquarol 10D** è studiato in modo particolare come consolidante per successive impermeabilizzazioni realizzate con bituminose mono e bicomponenti a spessore, per tradizionali rivestimenti bituminosi, come anche per malte impermeabilizzanti tipo **INTRASIT® Poly-C1 54Z** e **IMBERAL® RSB 55Z**.

- Superfici asciutte e temporaneamente leggermente umide
- Supporti minerali, assorbenti
- Superfici orizzontali e verticali

### Dati tecnici

Imballo	taniche in PE
Quantità a confezione	20 kg / 5 kg
Pallettizzazione	24 / 120 confezioni/ pallet
Temperatura di lavorazione	da +5 °C a +35 °C
Pigmentazione di controllo	rosso
Conservazione e stoccaggio	12 mesi in luogo fresco. Teme il gelo.

### Consumo

A seconda della capacità di assorbimento del supporto	0,15 - 0,25 kg/m <sup>2</sup>
---	-------------------------------

## Preparazione dei supporti

I supporti devono essere assorbenti, stabili, solidi e privi di parti incoese.

Il supporto può presentarsi leggermente umido.

Pulire eventuali sporgenze/sormonti. Rimuovere strati sedimentari e impurità.

## Modo di lavorazione

DIN 18533 - impermeabilizzazioni

DIN 1053 - murature

Attenersi alle direttive per la pianificazione e messa in opera di costruzioni a contatto con il terreno impiegando bituminose a spessore modificate sinteticamente.

1. Applicare **IMBERAL® Aquarol 10D** sul supporto a pennello, rullo o a spruzzo. Su superfici particolarmente spolveranti si consiglia l'utilizzo di uno spazzolone o una pennellina così da ottenere una migliore azione legante della polvere.
2. La bituminosa a spessore potrà essere applicata non appena il primer avrà raggiunto un grado di asciugatura tale da conferire alla superficie una colorazione umido-opaca, ossia tale che al tatto si avverta un senso di umido, ma non si rilevino tracce di acqua sulla mano. Tempi di asciugatura più lunghi non vanno in alcun modo a discapito della capacità di adesione.
3. Immediatamente dopo l'uso pulire gli attrezzi (spruzzatore) con acqua.
4. In caso al di sopra del consolidante venga impiegato un rivestimento a vista si consiglia di impiegare **IMBERAL® Aquarol 10D weiß** (bianco), non pigmentato.

## Sistema dei prodotti hahne

IMBERAL® S100 90B

IMBERAL® 2K 20B

IMBERAL® 2K-D 20B

IMBERAL® RSB 55Z

INTRASIT® Poly-C1 54Z

IMBERAL® Emuflex 20B

ÖKOPLAST® 1K 20B

ÖKOPLAST® 2K 20B

PROLASTIC® 55Z

## Avvertenze

- Proteggere eventuali parti o costruzioni limitrofe dal prodotto dato a spruzzo e dalla nebulizzazione che ne risulta.

## Sostanze contenute

Leganti organici ed inorganici, sostanze idrofobizzanti, sostanze leganti, pigmenti.

## Norme di sicurezza / suggerimenti

Il prodotto è alcalino. Attenersi alle usuali misure di sicurezza ed igiene previste per il trattamento di sostanze chimiche. In caso di contatto con gli occhi sciacquare immediatamente con acqua in abbondanza e consultare un medico. Indossare adeguato abbigliamento di protezione.

## Smaltimento

Smaltire in conformità alle vigenti prescrizioni locali.

## Produttore

**Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG**

Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück

Tel. +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90

hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

## Distributore

SAVER s.r.l

Via del Brentino, 795 - loc. S. Rocchino

55054 Massarosa (LU)

tel. +39 0584 960084

fax +39 0584 945104

**e-mail:**

**ORDINI E SPEDIZIONI:** spedizioni@saverdilizia.it

**INFO TECNICHE:** info@saverdilizia.it

**AMMINISTRAZIONE:** amministrazione@saverdilizia.it

Le presenti informazioni sono il risultato di estese sperimentazioni e della migliore esperienza, ciò nonostante sono da considerarsi indicative data la estrema variabilità delle condizioni di impiego. Consigliamo dunque prove preliminari per verificare la rispondenza del prodotto alle Vostre esigenze e decliniamo ogni responsabilità pur confermando la nostra disponibilità tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche tecniche dovute agli sviluppi in questo settore. Da ultimo si applicano i nostri termini e condizioni generali di vendita. Stato: 4.2021