

Base bituminosa per IMBERAL® SKB 89B, promotore di presa

Prodotto destinato agli specialisti del settore

Caratteristiche

IMBERAL® SK 16B è un'emulsione pregiata a base bitume - caucciù con odore flebile, utilizzabile in ogni condizione di tempo e con una straordinaria adesione al supporto edile standard.

- Stoccabile fino a -5°C
- Lavorabile fino a -5°C
- Su supporti leggermente umidi
- Asciugatura rapida
- Coadiuvante nella tenuta

Campi di impiego

IMBERAL® SK 16B è impiegato per migliorare l'adesione di guaine autoadesive e lavorabili a freddo, impermeabilizzanti, strisce e nastri di fissaggio in ambiente esterno e interno.

Per tutti i supporti assorbenti, minerali, come calcestruzzo, intonaco, e supporti che sono stati esposti alle intemperie e necessitanti di un intervento di risanamento.

Inoltre utilizzato come primer e promotore di presa per pannelli duri in polistirolo espanso.

Come pittura di base per tutti i supporti minerali.

- Pareti interne ed esterne
- Garage
- Supporti bituminosi necessitanti risanamento

Dati tecnici

Imballo	latta
Quantità a confezione	5 kg
Pallettizzazione	72 confezioni/pallet
Densità	1,13 kg/l
Temperatura di lavorazione	da -5 °C a +35 °C
Resistenza alla temperatura	da -25 °C a +120 °C
Tempo di asciugatura	3 ore
Conservazione e stoccaggio	12 mesi in luogo fresco, fino a -5°C

Consumo

A seconda dell'impiego a +20 °C/60 % U.R.	0,15 - 0,2 kg/m ²
---	------------------------------

Preparazione dei supporti

I supporti devono essere solidi, stabili, privi di ghiaccio, polvere, sporcizia o residui di malta. I supporti possono essere leggermente umidi. Durante la fase di lavorazione evitare qualsiasi presenza di acqua fra il supporto e lo strato impermeabilizzante.

Pulire a fondo eventuali sporgenze e rimuovere strati sedimentari e impurità.

Livellare con malta o con intonaco cementizio le tasche create dalla malta, cavità e dislivelli eventualmente presenti.

Modo di lavorazione

DIN 18533 impermeabilizzazioni.

DIN 1053 murature.

1. Applicare con spazzola per coperture abbondantemente e omogeneamente.
2. Eliminare eventuali sbavature con acqua quando ancora fresco e immediatamente dopo l'uso sciacquare gli attrezzi con acqua.

Impiegare sempre il prodotto puro.

Il consolidamento deve essere completamente asciutto prima di poter procedere alla posa di **IMBERAL® SKB 89B**.

Sistema dei prodotti hahne

IMBERAL® SKB 89B

Avvertenze

- Lavorare soltanto in condizioni di tempo asciutto e con temperatura compresa fra i -5°C e i +35°C.
- Il consolidamento deve essere protetto dalla pioggia fino a completa asciugatura.
- Il consolidamento deve asciugare completamente.
- Strati e norme di protezione secondo DIN 18533.
- Temperature ambientali basse e valori di umidità relativa più alti allungano i tempi di asciugatura.

Sostanze contenute

Bitume, polimeri, emulsionanti, inerti funzionali, stabilizzatori, sostanze che abbassano il punto di congelamento.

Norme di sicurezza / suggerimenti

Attenersi alle usuali misure di sicurezza ed igiene previste per il trattamento di sostanze chimiche. Indossare adeguato abbigliamento di protezione.

Smaltimento

Smaltire in conformità alle vigenti prescrizioni locali.

Produttore

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG

Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück

Tel. +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90

hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

Distributore

SAVER s.r.l

Via del Brentino, 795 - loc. S. Rocchino

55054 Massarosa (LU)

tel. +39 0584 960084

fax +39 0584 945104

e-mail:

ORDINI E SPEDIZIONI: spedizioni@saveredilizia.it

INFO TECNICHE: info@saveredilizia.it

AMMINISTRAZIONE: amministrazione@saveredilizia.it

Le presenti informazioni sono il risultato di estese sperimentazioni e della migliore esperienza, ciò nonostante sono da considerarsi indicative data la estrema variabilità delle condizioni di impiego. Consigliamo dunque prove preliminari per verificare la rispondenza del prodotto alle Vostre esigenze e decliniamo ogni responsabilità pur confermando la nostra disponibilità tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche tecniche dovute agli sviluppi in questo settore. Da ultimo si applicano i nostri termini e condizioni generali di vendita. Stato: 4.2021