

Inibitore della migrazione di sali nocivi per i supporti minerali

Prodotto destinato agli specialisti del settore

Caratteristiche

INTRASIT® SP 10A (sale osmotico) è un fluido risanante ad azione fisica e chimica che limita la capacità di tras migrazione dei sali nocivi nelle costruzioni.

- Buona capacità di penetrazione
- Comprime i capillari
- Traspirante
- Conforme al sistema

Campi di impiego

INTRASIT® SP 10A viene impiegato per il risanamento di murature. Applicato all'intera superficie limita sensibilmente la capacità dei sali nocivi di trasmigrare e ne riduce la penetrazione nell'intonaco fresco.

- Impermeabilizzazioni di cantine dall'interno
- Murature
- Risanamento zoccolini- intonacati

Dati tecnici

Imballo	taniche in PE
Quantità a confezione	10 kg
Pallettizzazione	40 confezioni/pallet
Temperatura di lavorazione	da +5 °C a +35 °C
Densità	1,1 kg/l
Conservazione e stoccaggio	18 mesi, teme il gelo.

Consumo

Per ogni mano	ca. 0,5 kg/m ²
---------------	---------------------------

Preparazione dei supporti

Rimuovere parti di intonaco danneggiate dai sali e parti incoerenti di malta per fughe. Spazzolare a fondo la superficie e allontanare i residui di malta. La muratura può presentarsi leggermente umida. L'umidità della muratura deve essere max. del 50% per consentire una sufficiente penetrazione del prodotto applicato.

Modo di lavorazione

Direttive secondo DIN 1053 per murature.

1. Applicare **INTRASIT® SP 10A** a rifiuto con spazzola o pennello.
2. Ad avvenuta asciugatura in superficie può essere applicato un promotore di presa e infine un intonaco da risanamento.
3. Immediatamente dopo l'uso pulire gli attrezzi con acqua pulita.

Sistema dei prodotti hahne

INTRASIT® VS-WTA 54Z
INTRASIT® SanUno-WTA 54Z
INTRASIT® RZ1 55HSP
INTRASIT® RZ2 55HSP

Avvertenze

- Attenersi alle istruzioni del WTA.
- Si consiglia di attenersi a quanto riportato nel depliant "INTRASIT® risanamento a posteriori di cantine".
- Non adeguato per strutture a faccia-vista e facciate

Sostanze contenute

Silicati alcalini, additivi per legare i sali.

Norme di sicurezza / suggerimenti

Il prodotto è alcalino. Attenersi alle usuali misure di sicurezza ed igiene previste per il trattamento di sostanze chimiche. In caso di contatto con gli occhi sciacquare immediatamente e a fondo con acqua e consultare un medico. Indossare adeguato abbigliamento antinfortunistico.

Smaltimento

Smaltire in conformità alle vigenti prescrizioni locali.

Produttore

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90
hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

Distributore

SAVER s.r.l.
Via del Brentino, 795 - loc. S. Rocchino
55054 Massarosa (LU)
tel. +39 0584 960084
fax +39 0584 945104

e-mail:

ORDINI E SPEDIZIONI: spedizioni@saveredilizia.it

INFO TECNICHE: info@saveredilizia.it

AMMINISTRAZIONE: amministrazione@saveredilizia.it

Le presenti informazioni sono il risultato di estese sperimentazioni e della migliore esperienza, ciò nonostante sono da considerarsi indicative data la estrema variabilità delle condizioni di impiego. Consigliamo dunque prove preliminari per verificare la rispondenza del prodotto alle Vostre esigenze e decliniamo ogni responsabilità pur confermando la nostra disponibilità tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche tecniche dovute agli sviluppi in questo settore. Da ultimo si applicano i nostri termini e condizioni generali di vendita. Stato: 5.2021