

**Pittura risanante, antimuffa, ad azione prolungata**

**Prodotto destinato agli specialisti del settore**

**Con certificato ufficiale**

## Caratteristiche

**INTRASIT® SE-SF 70A** è una pittura organo-silicatica altamente coprente, traspirante ad effetto multifunzionale antimuffa. **INTRASIT® SE-SF 70A** è dotato di una combinazione di agenti tali da proteggere in modo durevole la pellicola della pittura dal proliferare microbico.

Grazie alla sua conducibilità capillare e all'eccellente traspirabilità al vapore acqueo, in combinazione al sistema di risanamento Hahne, l'umidità della superficie viene sensibilmente ridotta. Attraverso l'elevata alcalinità della pittura e quella del supporto, ottenuta mediante l'impiego del prodotto in sistema **INTRASIT® SE-SB 10D** come consolidante, la muffa si trova a non avere più terreno fertile.

- Traspirante
- Privo di solventi
- Azione prolungata
- Di facile impiego
- Elevato potere coprente

## Campi di impiego

**INTRASIT® SE-SF 70A** è parte integrante del sistema di risanamento antimuffa e viene impiegato per pitturare in maniera duratura, a prova di muffa, pareti e soffitti.

- Interni ed esterni
- Supporti minerali
- Cartongesso, carta da parati come anche preesistenti pitture purché ben coese.

## Dati tecnici

Imballo	secchi in PE
Quantità a confezione	15 l
Pallettizzazione	24 confezioni/pallet
Colore	bianco
Valore ph	11,3
Temperatura di lavorazione	da +5 °C a +35 °C
Densità	1,6 kg/l
Conservazione e stoccaggio	12 mesi

## Consumo

Per ogni mano	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup>
---------------	---------------------------

## Preparazione dei supporti

Il supporto deve essere pulito, privo di grassi e stabile. I supporti assorbenti, minerali devono essere consolidati con **INTRASIT® SE-SB 10D**.

## Modo di lavorazione

1. Applicare **INTRASIT® SE-SF 70A** in strati sottili con pennello, a rullo o pennellessa.
2. Applicare la 1° mano diluita ca. al 20% con acqua, la 2° mano, pura.
3. Immediatamente dopo l'uso pulire gli attrezzi con acqua.

## Sistema dei prodotti hahne

INTRASIT® RZ1 55HSP  
INTRASIT® RZ2 55HSP  
INTRASIT® SE-SL 18DD  
INTRASIT® SE-SB 10D

## Avvertenze

- Attenersi alla temperatura di applicazione indicata compresa fra +5°C e +35°C
- Attenersi alle prescrizioni concernenti le superfici interessate da funghi della muffa come ad es. "guida alla ricerca delle cause e risanamento nella crescita dei funghi e della muffa in ambienti interni (ufficio federale per l'ambiente)", oppure i "consigli pratici per risanare ambienti interni ammalorati dalla muffa (ufficio regionale per la salute del Baden-Württemberg)".
- Per ottenere una pittura colorata si può aggiungere a **INTRASIT® SFG 70A** un pigmento silicatico adeguato poco prima dell'applicazione. Il pigmento può essere aggiunto in un quantitativo massimo del 10%.

## Sostanze contenute

Dispersione sintetica, pigmenti, inerti, alcali-silicati, sostanze di protezione per la pellicola superficiale.

## Norme di sicurezza / suggerimenti

Il prodotto è l'acalino.  
Attenersi alle usuali misure di sicurezza ed igiene previste per il trattamento di sostanze chimiche.  
Indossare adeguato abbigliamento antfortunistico.

## Smaltimento

Smaltire in conformità alle vigenti prescrizioni locali.

## Produttore

**Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG**  
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück  
Tel. +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90  
hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

## Distributore

SAVER s.r.l.  
Via del Brentino, 795 - loc. S. Rocchino  
55054 Massarosa (LU)  
tel. +39 0584 960084  
fax +39 0584 945104  
**e-mail:**  
**ORDINI E SPEDIZIONI:** spedizioni@saveredilizia.it  
**INFO TECNICHE:** info@saveredilizia.it  
**AMMINISTRAZIONE:** amministrazione@saveredilizia.it

Le presenti informazioni sono il risultato di estese sperimentazioni e della migliore esperienza, ciò nonostante sono da considerarsi indicative data la estrema variabilità delle condizioni di impiego. Consigliamo dunque prove preliminari per verificare la rispondenza del prodotto alle Vostre esigenze e decliniamo ogni responsabilità pur confermando la nostra disponibilità tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche tecniche dovute agli sviluppi in questo settore. Da ultimo si applicano i nostri termini e condizioni generali di vendita. Stato: 5.2021