

## Disarmante universale per calcestruzzo per casseri assorbenti e non

Prodotto destinato agli specialisti del settore

### Caratteristiche

**INTRASIT® UT 18L** è un disarmante universale, fluido ad azione chimica e fisica. Non influenza la capacità di aderire degli strati successivi. Grazie alla sua bassa viscosità ha un'ottima efficacia disarmante anche se i valori di consumo sono contenuti.

- Privo di solventi
- Pronto all'uso
- Applicabile a spruzzo
- Universale
- Resa elevata
- Biodegradabile

### Campi di impiego

**INTRASIT® UT 18L** per il trattamento di quasi tutti i tipi di casseri. Per la protezione e la cura di macchinari per l'edilizia, in modo particolare come disarmante per i macchinari per il trasporto di asfalto e carrelli elevatori. In questo ambito il potere adesivo dell'asfalto caldo viene sensibilmente ridotto facilitando gli interventi di pulizia dei magazzini di stoccaggio e dei carrelli elevatori.

- Casseri in acciaio, in legno (anche rivestiti con materiale sintetico) e casseri sintetici
- Casseri riscaldati fino a 180°C
- Calcestruzzo gettato e a faccia vista
- Elementi prefabbricati in calcestruzzo
- Mezzi per il trasporto di asfalto

### Dati tecnici

Imballo	tanica in PE
Quantità a confezione	20 l
Pallettizzazione	24 confezioni/pallet
Conservazione e stoccaggio	18 mesi

### Consumo / resa

Casseri non assorbenti in acciaio / sintetici	da 0,015 a 0,020 l/m <sup>2</sup>
Casseri assorbenti / casseri in legno	da 0,03 a 0,05 l/m <sup>2</sup>

Per casseri in acciaio o sintetici è sufficiente 1 litro di **INTRASIT® UT 18L** per ca. 50 m<sup>2</sup> di cassetatura. Per casseri assorbenti o in legno è sufficiente 1 litro di **INTRASIT® UT 18L** per ca. 25 m<sup>2</sup> di cassetatura.

## Preparazione dei supporti

Il cassero deve essere pulito e asciutto.

## Modo di lavorazione

Direttive secondo DIN 1045 per calcestruzzo e cemento armato, DIN 18999 additivi per calcestruzzo e malta.

1. Applicare mediante pennellina, straccio oppure a spruzzo, in modo uniforme e in uno strato sottile, **INTRASIT® UT 18L** sul cassero o sulla superficie di stoccaggio. Evitare la formazione di accumuli.
2. Dopo l'utilizzo pulire gli attrezzi.

Qualora si adotti la tecnica a spruzzo è necessario utilizzare uno spruzzatore resistente all'olio.

## Avvertenze

- Non diluibile in acqua
- Attenersi ai consumi indicati

## Sostanze contenute

Oli minerali, additivi.

## Norme di sicurezza / suggerimenti

Per informazioni più dettagliate sulla sicurezza nel trasporto, stoccaggio e manipolazione, si consiglia di consultare la relativa scheda di sicurezza.

## Smaltimento

Smaltire in conformità alle vigenti prescrizioni locali.

## Produttore

**Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG**  
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück  
Tel. +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90  
hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

## Distributore

SAVER s.r.l.  
Via del Brentino, 795 - loc. S. Rocchino  
55054 Massarosa (LU)  
tel. +39 0584 960084  
fax +39 0584 945104

**e-mail:**

**ORDINI E SPEDIZIONI:** spedizioni@saveredilizia.it

**INFO TECNICHE:** info@saveredilizia.it

**AMMINISTRAZIONE:** amministrazione@saveredilizia.it

Le presenti informazioni sono il risultato di estese sperimentazioni e della migliore esperienza, ciò nonostante sono da considerarsi indicative data la estrema variabilità delle condizioni di impiego. Consigliamo dunque prove preliminari per verificare la rispondenza del prodotto alle Vostre esigenze e decliniamo ogni responsabilità pur confermando la nostra disponibilità tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche tecniche dovute agli sviluppi in questo settore. Da ultimo si applicano i nostri termini e condizioni generali di vendita. Stato: 5.2021