

Emulsione silano-silossanica per l'idrofobizzazione di superfici

Prodotto destinato agli specialisti del settore

Caratteristiche

VESTEROL® SSW 180S è un impregnante, traspirante, privo di solventi, pronto all'uso, con eccellente resistenza agli alcali.

Indurisce senza formare una pellicola visibile e non risulta appiccicoso.

- Impermeabile alla pioggia battente
- Idrorepellente a lungo
- Odore flebile
- Buona capacità di penetrazione
- Resistente agli alcali

Campi di impiego

VESTEROL® SSW 180S viene impiegato per l'idrofobizzazione di supporti assorbenti, minerali, come protezione contro l'inumidimento su murature in clinker e mattone faccia vista, intonaci minerali per esterni, calcestruzzo, calcestruzzo autoclavato e simili. Impiegato anche come inibitore della formazione di alghe e/o muffe conseguenti alla trasmigrazione di acqua e parti di ghiaccio distaccatesi.

- Murature in mattoni faccia vista
- Murature in pietra calcarea arenaria
- Intonaco
- Calcestruzzo, calcestruzzo autoclavato
- Klinker assorbente

Dati tecnici

Imballo	tanica in PE
Quantità a confezione	20 l / 5 l
Pallettizzazione	24 / 120 confez/pallet
Temperatura di lavorazione	da +5 °C a +35 °C
Conservazione e stoccaggio	12 mesi, teme il gelo

Consumo

A seconda della capacità di assorbimento del supporto	0,3 - 0,6 l/m ²
---	----------------------------

Preparazione dei supporti

Il supporto deve essere asciutto e privo di impurità. Ripristinare giunti danneggiati, difetti e lesioni al di sopra di 0,5 mm prima di applicare l'impregnante. Rimuovere impurità consistenti dovute a fuliggine e a scarichi industriali come anche residui di cemento. Proteggere le superfici adiacenti come anche finestre, cornici in alluminio e porte coprendole con una pellicola. Rimuovere eventuali schizzi di **VESTEROL® SSW 180** quando ancora fresco con acqua.

Modo di lavorazione

1. L' applicazione può essere effettuata con una pistola a pressione (pistola per giardinaggio) oppure con una spazzola per coperture procedendo dal basso verso l'alto, in modo che il materiale che cola vada a scorrere e penetrare sulla superficie già impregnata. Dosare il quantitativo in modo tale che l'area di scolo risultante sia di 20 - 30 cm.
2. Immediatamente dopo il termine dell'applicazione pulire gli attrezzi da lavoro con acqua.

Evitare la nebulizzazione.

Per ottenere una penetrazione più profonda possibile nel supporto, applicare **VESTEROL® SSW 180S** in due mani (fresco su fresco).

Avvertenze

- Attenersi alla temperatura di applicazione indicata compresa fra +5°C a +35°C
- L'azione completa dell'impregnante si ottiene dopo ca. 4 settimane
- Al fine di assicurare una idrofobizzazione duratura il trattamento sulla facciata dovrà essere ripetuto dopo ca. 10 anni (a seconda del relativo materiale della facciata)
- La durata di vita di un impregnante è legata al quantitativo impiegato, al volume dei pori, alla sua capacità di penetrazione e alle condizioni climatiche a cui il supporto, nello specifico, si trova esposto.
- Soltanto per superfici verticali e inclinate
- Non adeguato per impermeabilizzazioni contro acqua in pressione

Sostanze contenute

Silossano, silano, acqua, additivi.

Norme di sicurezza / suggerimenti

Per informazioni sul trasporto, magazzinaggio e manipolazione consultare la relativa scheda di sicurezza.

Smaltimento

Smaltire in conformità alle vigenti prescrizioni locali.

Produttore

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90
hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

Distributore

SAVER s.r.l
Via del Brentino, 795 - loc. S. Rocchino
55054 Massarosa (LU)
tel. +39 0584 960084
fax +39 0584 945104

e-mail:

ORDINI E SPEDIZIONI: spedizioni@saveredilizia.it

INFO TECNICHE: info@saveredilizia.it

AMMINISTRAZIONE: amministrazione@saveredilizia.it

Le presenti informazioni sono il risultato di estese sperimentazioni e della migliore esperienza, ciò nonostante sono da considerarsi indicative data la estrema variabilità delle condizioni di impiego. Consigliamo dunque prove preliminari per verificare la rispondenza del prodotto alle Vostre esigenze e decliniamo ogni responsabilità pur confermando la nostra disponibilità tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche tecniche dovute agli sviluppi in questo settore. Da ultimo si applicano i nostri termini e condizioni generali di vendita. Stato: 5.2021