

Stucco multifunzionale per impiego universale su calcestruzzo e muratura

Prodotto destinato agli specialisti del settore



Caratteristiche

VESTEROL® MS 55HSP è uno stucco minerale, monocomponente per interventi di riparazione rapidi. Questa malta modificata polimericamente è praticamente priva o quasi di tensioni e grazie alla sua formulazione e colore si rende particolarmente adatta per gli interventi rapidi di manutenzione su calcestruzzo poiché ha funzione anticorrosiva e sostituisce il ponte di aggrappo e la malta da risanamento.

- Anticorrosivo
- Praticamente privo di tensioni
- A presa rapida
- Di facile lavorabilità
- Elevate resistenze alla pressione
- Elevata resistenza allo strappo
- Classe R2 conforme a DIN 1504-3

Campi di impiego

VESTEROL® MS 55HS è adeguato per interventi universali di riparazione, all'esterno e all'interno, su pareti, soffitti e pavimenti. Per la stuccatura di cavità fino a 50 mm e per il livellamento di supporti lo si può tirare fino allo spessore di contatto, spessore del granulo ossia 0,3 mm.

- Esterni ed interni
- Riprofilatura e livellatura
- Su calcestruzzo, intonaco, muratura e massetto

Dati tecnici

Imballo	sacco
Quantità a confezione	20 kg
Pallettizzazione	36 sacchi / pallet
Colore	grigio
Temperatura di lavorazione	da +5°C a +30°C
Densità della malta fresca	1,5 kg/l
Tempo di lavorabilità ¹⁾	ca. 45 minuti
Resistenza allo strappo ¹⁾	2,8 N/mm ²
Resistenza alla pressione ¹⁾	
dopo 24 ore	10 N/mm ²
dopo 3 giorni	20 N/mm ²
dopo 7 giorni	25 N/mm ²
Acqua d'impasto	3,2 l su 20 kg
Conservazione e stoccaggio	6 mesi in luogo asciutto

Consumo

Per 1 mm di spessore	1,25 kg/m ²
----------------------	------------------------

¹⁾ A +20°C e 60% di U.R.

Preparazione dei supporti

Il supporto deve essere pulito, stabile e privo di parti incoerenti o sostanze che possano fungere da disarmante, come ad es. polvere, olio o parti sfarinanti. La resistenza allo strappo non deve essere inferiore a 1,5 N/mm²

Modo di lavorazione

1. Preparare l'acqua in un contenitore pulito, atto alla miscelazione: 3,2 litri su 20 kg di polvere.
2. Aggiungere **VESTEROL® MS 55HSP** e miscelare, con miscelatore meccanico a ca. 400 UpM, finché non si ottiene una massa priva di grumi. Tempo di miscelazione 2-3 minuti.
3. L'applicazione del materiale viene effettuata con i consueti attrezzi di lavoro, come spatola o spatola lisciatrice in acciaio, sul supporto asciutto o umido opaco entro il tempo di lavorabilità indicato di ca. 45 minuti.
4. Al fine di ottenere un'adesione ottimale al supporto **VESTEROL® MS 55HSP** viene applicato sul supporto con spatola lisciatrice esercitando una certa pressione e a mo' di rasatura/intasatura. In alternativa **VESTEROL® MS 55HSP** può essere miscelato in consistenza di malta pennellabile e applicato consistentemente con pennello o pennellina. Per ottenere una consistenza pennellabile: aggiungere ca. 0,2 l di acqua (2%) alla malta quando miscelata. Da ultimo viene realizzato lo spessore desiderato.
5. Immediatamente dopo l'uso pulire gli attrezzi da lavoro con acqua. Il materiale una volta indurito si può rimuovere soltanto meccanicamente.

Avvertenze

- Attenersi alla temperatura di lavorazione indicata fra +5°C e +30°C
- Non diluire eventuale materiale indurito con acqua o miscelarlo con della malta fresca
- Proteggere il materiale da una essiccazione troppo rapida e da condizioni meteo sfavorevoli. Evitare correnti d'aria e diretto irraggiamento solare.
- Un maggiore apporto di acqua determina ritiri maggiori e perdita di stabilità
- Rispettare il tempo di miscelazione di almeno 2 minuti

Sostanze contenute

Cementi standard, additivi minerali, inerti, pozzolana HS.

Norme di sicurezza / suggerimenti

Contiene cemento e a contatto con umidità/acqua si origina una reazione alcalina. Per informazioni più dettagliate sulla sicurezza nel trasporto, stoccaggio e manipolazione si consiglia di consultare la relativa scheda di sicurezza.

Smaltimento

Smaltire in conformità alle vigenti prescrizioni locali.

Produttore

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90
hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

Distributore

SAVER s.r.l.
Via del Brentino, 795 - loc. S. Rocchino
55054 Massarosa (LU)
tel. +39 0584 960084
fax +39 0584 945104
e-mail:
ORDINI E SPEDIZIONI: spedizioni@saveredilizia.it
INFO TECNICHE: info@saveredilizia.it
AMMINISTRAZIONE: amministrazione@saveredilizia.it

Le presenti informazioni sono il risultato di estese sperimentazioni e della migliore esperienza, ciò nonostante sono da considerarsi indicative data la estrema variabilità delle condizioni di impiego. Consigliamo dunque prove preliminari per verificare la rispondenza del prodotto alle Vostre esigenze e decliniamo ogni responsabilità pur confermando la nostra disponibilità tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche tecniche dovute agli sviluppi in questo settore. Da ultimo si applicano i nostri termini e condizioni generali di vendita. Stato: 5.2021