

## Grunt szepny do podłoży poliolefinowych

### Właściwości

**DAKORIT® HG1 31H** jest wodorozcieńczalnym roztworem specjalnych dodatków zwiększających przyczepność. Łatwo lotny rozpuszczalnik umożliwia szybkie nakładanie na zagruntowane podłoże materiału **DAKORIT® PUR1K 30P**.

- Zapewnia przyczepność
- Szybko schnie
- Gotowy do użytku
- Łatwy w stosowaniu

### Zastosowanie

**DAKORIT® HG1 31H** służy jako preparat polepszający przyczepność na polipropylenie i podłożach poliolefinowych.

### Obszary zastosowań:

- Papy dachowe
- Podłoża poliolefinowe.

### Dane techniczne

Opakowanie	butelka blaszana
Pojemnik	1 l (11x1 l/w kartonie)
Temperatura stosowania	+5 °C do +30 °C
Ciężar objętościowy	0,88 kg/l
Barwa	przezroczysta
Nakładanie innego materiału na grunt <sup>1)</sup>	po 10 - 20 minutach
Składowanie	w chłodnym miejscu, 12 miesięcy

### Zużycie

W zależności od podłoża	0,02 - 0,03 l/m <sup>2</sup>
-------------------------	------------------------------

<sup>1)</sup> W temperaturze +20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %.

## Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być nośne, powierzchniowo suche i wolne od brudu, pyłu, pozostałości środków czyszczących lub innych substancji zmniejszających przyczepność. W przypadku dużych zmian temperatur w związku z podwyższoną wilgotnością powietrza, istnieje niebezpieczeństwo powstawania wody kondensacyjnej na powierzchni podłoża. Przed rozpoczęciem nakładania powłoki ta cienka warstewka wody musi całkowicie wyschnąć.

## Wykonanie

1. **DAKORIT® HG1 31H** jest gotowy do użytku.
2. **DAKORIT® HG1 31H** rozprowadza się równomiernie po powierzchni cienką warstwą za pomocą niestrzępiącego się sukna.

W przypadku stosowania materiału na większej powierzchni można go również nakładać wałkiem. Nadmiar materiału natychmiast zbierać za pomocą niestrzępiącego się sukna. Należy przy tym zwracać uwagę na równomierne nakładanie materiału oraz przestrzeganie podanych ilości zużycia.

3. Po użyciu pozostałe pojemniki z resztą materiału należy natychmiast szczelnie zamknąć.
4. Po wyschnięciu (z reguły od 10 do 20 minut) można nakładać powłokę z materiału **DAKORIT® PUR 1K 30P**.

**Przed rozpoczęciem nakładania powłoki niżej wymienione materiały (papy) wymagają zagruntowania materiałem **DAKORIT® HG1 31H**.**

FDT Rhenofol CG  
Sika SLP-15 G  
FDT Rhepanol f  
Bauder FPO T-SV 15  
Bauder Thermofol D 15  
Sarnafil T  
RESITRIX SK, -SK P, -SK W, -MB, -CL  
Sintofil TOP  
Firestone RubberGard

W przypadku podłoży, które nie zostały tutaj bliżej określone, zaleca się, aby wcześniej wykonać próbę. Proszę w tej sprawie skontaktować się z naszym technologiem.

## Produkty systemowe hahne

DAKORIT® PUR1K 30P

## Ważne wskazówki

- Przestrzegać temperatury stosowania wynoszącej od +5 °C do +30 °C.
- Powlekane podłoże musi być powierzchniowo suche.
- Przestrzegać odstępów czasowych pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw.
- Po użyciu zamknąć hermetycznie pojemnik.
- Przestrzegać podanych ilości zużycia.
- Temperatura podłoża musi być o co najmniej 3 °C wyższa od temperatury punktu rosy.

## Składniki

Rozpuszczalniki, substancje polepszające przyczepność, substancje pomocnicze

## Bezpieczeństwo pracy / zalecenia

Dokładniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z produktem podane są w aktualnej karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

## Usuwanie odpadów

Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

## Producent

**Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG**  
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück  
Tel. +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90  
hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

## Dystrybutor

Sievert Polska Sp. z o.o.  
Ul. Nyska 36  
57-100 Strzelin  
Tel.: +48 71 392 72 20  
e-mail: info@sievert.pl

Opisane wyżej właściwości materiału oparte są na wieloletnim doświadczeniu i badaniach laboratoryjnych. Właściwości materiału nie odnoszą się do wszystkich podłoży i przypadków zastosowania. W przypadkach powierzchni wątpliwych należy wykonać próby. Zmiany techniczne w ramach doskonalenia produktu zastrzeżone. W pozostałym zakresie obowiązują nasze ogólne warunki handlowe. Stan: 7.2023