

Dekoracyjny piasek kwarcowy do dekoracyjnego kształtowania powierzchni, 0,7 - 1,2 mm

Właściwości

HADALAN® DQ0712 89M jest mieszanką odpornego na działanie światła i ścieranie dekoracyjnego kruszywa służącego do wykonywania wysokiej jakości okładzin podłogowych..

- Odporny na działanie światła
- Trwałe kolory
- Odporny na ścieranie
- Odporny na warunki atmosferyczne

Zastosowanie

Mieszanka kruszywa kwarcowego HADALAN® DQ0712 89M w połączeniu z odpowiednim spoiwem HADALAN® wykorzystywana jest do wykonywania dekoracyjnych okładzin szpachlowanych lub posypywanych wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych.

Obszary zastosowania

- Powierzchnie balkonów i tarasów
- Podłogi wewnątrz budynków
- Schody zewnętrzne
- Podłoża mineralne

Dane techniczne

Opakowanie	worek papierowy
Pojemnik	25 kg
Forma dostawy	40 worków na palecie
Barwa	szara
Ziarnistość	0,7 - 1,2 mm
Składowanie	w suchym miejscu 24 miesiące

Zużycie

Powłoka posypywana	3 - 4 kg/m ²
Powłoka szpachlowana	ca. 7 kg/m ²

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być nośne, posiadać suchą powierzchnię i nie może się na nim znajdować brud, pył, pozostałości środków czyszczących lub innych substancji utrudniających przyczepność.

W przypadku dużych zmian temperatur, w połączeniu z podwyższoną wilgotnością powietrza, istnieje niebezpieczeństwo powstawania skroplin na powierzchni podłoża.

Przed rozpoczęciem nakładania powłoki ta cienka warstewka wody musi całkowicie wyschnąć.

Wykonanie

1. **Powłoka posypywana**
Nałożyć warstwę klejową **HADALAN® PUR Top 32P transparent**.
2. **Świeżą**
warstwę klejową posypać pasmami, z nadmiarem mieszanką kruszywa kwarcowego **HADALAN® DQ0712 89M**. Należy zwracać uwagę na pokrycie całej powierzchni.
3. Następnego dnia należy usunąć niezwiązany piasek kwarcowy za pomocą szczotki lub odkurzacza. Na koniec pomalować okładzinę materiałem **HADALAN® Pur Top 32P transparent** za pomocą wałka z moherowym włosiem.
1. **Powłoki szpachlowane:**
Zagruntować podłoże materiałem **HADALAN® PUR Top 32P transparent**. Jeszcze świeżą warstwę lekko posypać suszonym piecowo piaskiem kwarcowym **Quartz051 57M**. Po wyschnięciu warstwa ta gwarantuje wystarczającą przyczepność nakładanej następnie masy szpachlowej
2. Do **HADALAN® DQ0712 89M** dodać 6% **HADALAN® LF68 12P** i intensywnie wymieszać za pomocą wolnoobrotowej wiertarki. Następnie przesyłać mieszankę do czystego naczynia i jeszcze raz krótko przemieszać.
3. Mieszankę należy najpierw rozprowadzić pasmami za pomocą szpachli malarskiej i następnie zagęścić pacą do wygładzania.
4. Dokładniejsze informacje podane są w aktualnych kartach technicznych lub instrukcji wykonawczej "Renowacja, wykonywanie powłok i dekoracyjne kształtowanie powierzchni" za pomocą poliuretanowych płynnych folii **HADALAN®**.

Produkty systemowe hahne

HADALAN® LF68 12P
HADALAN® EPV 38L
HADALAN® PUR Top 32P transparent
Quartz051 57M

Ważne wskazówki

- Należy przestrzegać wskazówek podanych w naszej instrukcji wykonawczej lub w aktualnych kartach technicznych.
- W przypadku powierzchni jednolitej kolorystycznie stosować piaski kwarcowe z jednej partii towaru. W razie korzystania z różnych partii towaru możliwe są odchyłki kolorystyczne.

Składniki

Dekoracyjne piaski kwarcowe

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia

Nie są wymagane żadne specjalne środki ostrożności.

Usuwanie odpadów

Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

Producent

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90
hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

Dystrybutor

Sievert Polska Sp. z o.o.
Ul. Nyska 36
57-100 Strzelin
Tel.: +48 71 392 72 20
e-mail: info@sievert.pl

Opisane wyżej właściwości materiału oparte są na wieloletnim doświadczeniu i badaniach laboratoryjnych. Właściwości materiału nie odnoszą się do wszystkich podłoży i przypadków zastosowania. W przypadkach powierzchni wątpliwych należy wykonać próby. Zmiany techniczne w ramach doskonalenia produktu zastrzeżone. W pozostałym zakresie obowiązują nasze ogólne warunki handlowe. Stan: 7.2023