

Warstwa klejowa do gysu i żwiru



Właściwości

HADALAN® KS 13P jest niezawierającą rozpuszczalników, 2-składnikową żywicą poliuretanową o znakomitych właściwościach penetracyjnych, klejowych i wiązania.

- Nie zawiera rozpuszczalników
- Posiada niską lepkość
- Odporna na chemikalia
- Odporna na obciążenia mechaniczne
- Wysoka wytrzymałość na odrywanie
- Szybkowiążąca
- Elastyczna

Zastosowanie

HADALAN® KS 13P stosuje się do wykonywania posypywanych powłok na zewnątrz na betonie i powierzchniach asfaltowych. Materiał zamyka mikrorysy w podłożu i trwale chroni posadzkę przed wpływem czynników zewnętrznych. Żwiry, grysy i podobne materiały do posypywania są trwale związane z podłożem i powstają dekoracyjne, w zależności od zastosowanej ziarnistości, odporne na ścieranie powłoki posadzkowe, również w miejscach, gdzie odbywa się ruch pojazdów.

Obszary zastosowań:

•

Dane techniczne

Opakowanie	wiadro blaszane
Pojemnik kombi	9 kg
Składnik A, żywica	6 kg
Składnik B, utwardzacz	3 kg
Forma dostawy	42 poj./pal.
Stosunek składników A + B	2 : 1 wagowo
Ciężar objętościowy wymieszanego materiału ¹⁾	1,09 kg/l
Lepkość wymieszanego materiału ¹⁾	17 dP*s
Temperatura wykonania	+10 °C do +30 °C
Czas wykonania ¹⁾	ok. 30 minut
Nadaje się do chodzenia	po 24 godzinach
Pełna wytrzymałość	po 3 dniach
Wytrzymałość na rozciąganie po 28d ¹⁾	ok. 18,7 N/mm ²
Wydłużenie przy zerwaniu po 28d	ok. 120 %
Wytrzymałość na odrywanie na betonie po 14d ¹⁾	> 4,7 N/mm ²
Składowanie	w zabezpieczonym przed mrozem i chłodnym miejscu, 12 miesięcy

Zużycie

Warstwa klejowa	ok. 0,8 kg w zależności od podłoża
Produkt systemowy HADALAN® Granit 59M	ok. 4 kg w nadmiarze związana ilość wynosi ok. 2,5 kg

1) W temperaturze + 20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być suche, bez pyłów i wolne od wszelkich substancji antyadhezyjnych. Materiał może być nakładany na nowy asfalt i beton po odczekaniu 28 dni. Rysy trzeba odpowiednio przygotować. Szczeliny dylatacyjne muszą być przeniesione do górnej powłoki. Materiał można nakładać bezpośrednio na powierzchnie asfaltowe. Należy wykluczyć możliwość kapilarnego podciągania wilgoci w podłożu. Podłoża, w przypadku których nie można wykluczyć zawilgocenia od strony odwrotnej, należy wcześniej pokryć materiałem **HADALAN® EG145 13E**.

Wykonanie

1. Komponenty A + B jednorodnie wymieszać za pomocą wiertarki (300-400 obr/min). Czas mieszania wynosi 2 minuty. Następnie wymieszany materiał należy przelać do innego naczynia i jeszcze raz krótko przemieszać.
2. **HADALAN® KS 13P** wylać szybko na podłoże i jednorodnie rozprowadzić za pomocą mopa i wałka do żywic epoksydowych **hahne® Epoxirolle 9ZH**. Na równych powierzchniach można alternatywnie stosować pacę z grzebieniem o drobnych zębach np. TKB S3. Nakładać tylko tyle warstwy klejowej, ile będzie można pokryć materiałem do posypywania w ciągu 30 minut.
3. Świeżą warstwę klejową posypuje się w nadmiarze równomiernie grysem granitowym **HADALAN® Granit 59M**. Ewentualne dosypywanie grysu możliwe jest tylko przed rozpoczęciem procesu utwardzania.
4. Następnego dnia można zmieść nadmierną ilość materiału do posypywania.

Stosowanie materiału w postaci zaprawy:

- Do wcześniej wymieszanej masy **HADALAN® KS 13P** dodaje się wypełniacz **HADALAN® FGM012 57M** w stosunku 1:20 ciągle mieszając aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Należy wymieszać tylko tyle materiału, ile można zużyć w ciągu 30 minut. Następnie materiał nakłada się przez szpachlowanie na świeżą warstwę klejową.

Po powierzchniach można chodzić po 24 godzinach, a po 3 dniach osiągają one pełną wytrzymałość. Narzędzia można czyścić bezpośrednio po użyciu za pomocą preparatu **HADALAN® EPV 38L**. Utwardzony materiał można usunąć tylko mechanicznie.

Produkty systemowe hahne

HADALAN® Granit 59M
HADALAN® FGM012 57M
HADALAN® EPV 38L
HADALAN® EG145 13E

Ważne wskazówki

- Należy przestrzegać temperatury stosowania materiału.
- Wysokie temperatury przyspieszają, niskie temperatury opóźniają przebieg procesu wiązania.
- Należy wykluczyć wilgoć podciągającą kapilarnie.
- Do chwili całkowitego utwardzenia świeżo posypaną powłokę należy chronić przed wilgocią.
- Jakość powierzchni asfaltowych może być w praktyce bardzo różna. W razie potrzeby należy wykonać powierzchnie próbne.

Składniki

Żywica poliuretanowa z utwardzaczem, dodatki, pigmenty

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia

Dokładniejsze informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z produktem znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

Usuwanie odpadów

Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe

Producent

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90
hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

Dystrybutor

Sievert Polska Sp. z o.o.
Ul. Nyska 36
57-100 Strzelin
Tel.: +48 71 392 72 20
e-mail: info@sievert.pl

Opisane wyżej właściwości materiału oparte są na wieloletnim doświadczeniu i badaniach laboratoryjnych. Właściwości materiału nie odnoszą się do wszystkich podłoży i przypadków zastosowania. W przypadkach powierzchni wątpliwych należy wykonać próby. Zmiany techniczne w ramach doskonalenia produktu zastrzeżone. W pozostałym zakresie obowiązują nasze ogólne warunki handlowe. Stan: 7.2023