

Dekoracyjny piasek kwarcowy do dekoracyjnego kształtowania powierzchni, 0,3 - 0,8 mm

Właściwości

HADALAN® DQ0308 89M składa się z odpornych na działanie światła i ścieranie dekoracyjnych piasków kwarcowych do wykonywania wysokiej jakości okładzin podłogowych.

- Odporny na działanie światła
- Zapewnia stabilne kolory
- Odporny na ścieranie
- Odporny na oddziaływanie warunków atmosferycznych

Zastosowanie

HADALAN® DQ0308 89M stosuje się w połączeniu ze spoiwem systemu HADALAN® do wykonywania posypanych nim dekoracyjnych okładzin wewnętrznych i zewnętrznych.

Obszary zastosowania:

- Powierzchnie balkonów i tarasów
- Podłogi we wnętrzach
- Schody zewnętrzne
- Podłoża mineralne

Dane techniczne

Opakowanie	worek papierowy
Pojemnik	25 kg
Forma dostawy	40 worków/pal.
Barwa	szara, niebiesko/szara
Ziarnistość	0,3 - 0,8 mm
Składowanie	w suchym miejscu, 24 miesiące

Zużycie

Okładzina z piaskiem	3 - 4 kg/m ²
----------------------	-------------------------

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być nośne, powierzchniowo suche i wolne od brudu, pyłu, pozostałości środków czyszczących lub innych substancji antyadhezyjnych. W przypadku dużych zmian temperatury w połączeniu z podwyższoną wilgotnością powietrza istnieje groźba skraplania się wody kondensacyjnej na powierzchni podłoża. Przed rozpoczęciem wykonywania powłoki okładzinowej ta cienka warstwa wody musi być całkowicie wyschnięta.

Wykonanie

Okładzina z dodatkiem piasku z **HADALAN® MBH 12E**:

1. Należy nałożyć **HADALAN® MBH 12E** jako warstwę klejową w ilości ok. 0,3 kg/m².
2. **HADALAN® DQ0308 89M** trzeba wysypywać w nadmiarze bezpośrednio na świeżą warstwę klejową, ok. 3 kg.
3. Po pełnym utwardzeniu niezwiązany piasek kwarcowy należy zmieść lub usunąć za pomocą odkurzacza. Następnie nakłada się ochronną powłokę zamykającą z materiału **HADALAN® MBH 12E** za pomocą wałka moherowego w ilości ok. 0,5 kg/m².

Okładzina z dodatkiem piasku z **HADALAN® PUR Top 32P transparent**:

1. Należy nałożyć **HADALAN® PUR Top 32P transparent** jako warstwę klejową w ilości ok. 0,3 kg/m².
2. **HADALAN® DQ0308 89M** trzeba wysypywać w nadmiarze bezpośrednio na świeżą warstwę klejową, ok. 3 kg.
3. Po pełnym utwardzeniu niezwiązany piasek kwarcowy należy zmieść lub usunąć za pomocą odkurzacza. Następnie nakłada się ochronną powłokę zamykającą z materiału **HADALAN® PUR Top 32P transparent** za pomocą wałka moherowego w ilości ok. 0,5 kg/m².

Produkty systemowe hahne

HADALAN® MBH 12E
HADALAN® EPV 38L
HADALAN® PUR Top 32P transparent
Quartz051 57M

Ważne wskazówki

- Należy przestrzegać wskazówek zawartych w naszej instrukcji wykonawczej lub w kartach technicznych.
- W przypadku wizualnie łączonych powierzchni należy stosować dekoracyjne piaski kwarcowe z jednej partii materiału. Przy stosowaniu różnych partii materiału możliwe są różnice kolorystyczne.

Składniki

Dekoracyjne piaski kwarcowe

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia

Nie są wymagane żadne specjalne środki bezpieczeństwa.

Usuwanie odpadów

Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

Producent

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90
hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

Dystrybutor

Sievert Polska Sp. z o.o.
Ul. Nyska 36
57-100 Strzelin
Tel.: +48 71 392 72 20
e-mail: info@sievert.pl

Opisane wyżej właściwości materiału oparte są na wieloletnim doświadczeniu i badaniach laboratoryjnych. Właściwości materiału nie odnoszą się do wszystkich podłoży i przypadków zastosowania. W przypadkach powierzchni wątpliwych należy wykonać próby. Zmiany techniczne w ramach doskonalenia produktu zastrzeżone. W pozostałym zakresie obowiązują nasze ogólne warunki handlowe. Stan: 7.2023