

PROLASTIC® 55Z

hahne 

**Elastyczna, modyfikowana dodatkami polimerów
izolacja grubowarstwowa do uszczelniania budowli**

Z ogólnym świadectwem badań nadzoru budowlanego



PROLASTIC® 55Z

Właściwości

PROLASTIC® 55Z jest 2-składnikową hydroizolacją hybrydową spełniającą najwyższe wymagania. Jest on uniwersalny, łatwy i szybki w stosowaniu, elastyczny w niskich temperaturach oraz posiada wysoką zdolność przekrywania rys (> 2 mm). Nadaje się zwłaszcza do powierzchniowego uszczelniania piwnic i cokołów, które wymagają szybkiej naprawy. **PROLASTIC® 55Z** jest produktem łączącym zalety mineralnych mikrozapraw (szlamów) uszczelniających z elastycznością hydroizolacji bitumicznych.

- Najwyższa wydajność
-

Zastosowanie

-

Dane techniczne

Opakowanie	pojemnik kombi
Składnik płynny	2 x 6,5 kg rękaw foliowy
Proszek	2 x 6,5 kg kg worek papierowy
Forma dostawy	18 poj./na palecie
Ciężar objętościowy gotowej mieszanki	0,98 kg/l
Barwa	szara
Temperatura stosowania	+5 °C do +25 °C
Czas stosowania	ok. 30 minut
Kruchość na zimno	< 0 °C
(trzcina 25 mm)	ok. 80 %
Wydłużenie przy zerwaniu Max. wytrzymałość na rozciąganie	ok. 2,20 N/mm ²
Szczelność	3 bar / 28 dni
Odporność na deszcz ¹⁾	po ok. 2 godz.
Klejenie płyt ochronnych ¹⁾	po ok. 3 - 4 godz.
Pełna wytrzymałość, możliwość zasypiania ¹⁾	po ok. 16 godz.
Składowanie	w zabezpieczonym przed mrozem suchym miejscu 12 miesięcy

Zużycie

Zużycie wg 18533-3 (MDS)

DIN 18533 W1-E Wilgoć gruntowa przy płytach fundamentowych	2,2 kg/m ²
DIN 18533 W4-E Woda rozpryskowa i wilgoć gruntowa na cokole ściany oraz woda kapilarna w i pod ścianami	2,2 kg/m ²

W oparciu o normę DIN 18533 (PMBC)

Szpachlowanie drapane 1 - 2 kg/m²

DIN 18533 W1-E ⁴⁾ Wilgoć gruntowa i woda nienapierająca	3,3 kg/m ²
--	-----------------------

DIN 18533 W2-E²⁾⁴⁾ Umiarkowane oddziaływanie wody napierającej 4,4 kg/m²

DIN 18533 W3-E²⁾⁴⁾ Woda nienapierająca na stropach zasypanych gruntem 4,4 kg/m²

DIN 18533-3 W4-E ⁴⁾ Woda rozpryskowa i wilgoć gruntowa na cokole ściany oraz woda kapilarna w i pod ścianami	3,3 kg/m ²
---	-----------------------

Zużycie jako klej do płyt izolacyjnych

W1-E

klejenie punktowe	2-3 kg/m ²
klejenie powierzchniowe	3-4 kg/m ²

W2-E / W3-E³⁾

klejenie powierzchniowe (klejenie na styk)	ca. 4 kg/m ²
--	-------------------------

¹⁾ W temperaturze +20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %.

²⁾ Zasadniczo wkładka zbrojeniowa układana jest na całej powierzchni.

³⁾ Proszę uwzględnić wartości podane w dowodzie dopuszczenia do stosowania przez nadzór budowlany.

⁴⁾ Niezgodne z wymaganiami normy.

Przygotowanie podłoża

Podłoża muszą być mocne, nośne i wolne od substancji zmniejszających przyczepność.

Chłonne podłoża mineralne zagruntować materiałem **IMBERAL® Aquarol 10D**. Po oczyszczeniu starych, mocno trzymających się powłok bitumicznych można na nie nakładać hydroizolację bez dodatkowego gruntowania.

Hydroizolację można nakładać na przykład na następujące podłoża:

Mur wg DIN 1053, wykonany na przykład z :

- cegły
- pustaków i pełnych bloków z betonu lekkiego i betonu zwykłego, cegieł z żużla wielkopieczowego granulowanego
- cegieł wapienno-piaskowych, cegieł z betonu komórkowego
- cegieł szalunkowych, mur mieszany
- beton/żelbet wg EN 206-1 w powiązaniu z DIN 1045-2
- tynk (DIN V 18550) - grupa zapraw P III, CS III, CS IV wg DIN EN 998-1

Istniejące powłoki malarskie i powłoki na bazie bitumicznej na podłożu mineralnym oraz na istniejących starych, mineralnych mikrozaprawach (szlamach) uszczelniających.

- jastrych cementowy
 - stara, mocno trzymająca się okładzina z płytek ceramicznych musi być czysta i odtłuszczona.
- Przeszlifowanie powierzchni ogromnie zwiększa przyczepność.

Inne, nie wymienione powyżej podłoża należy w każdym przypadku sprawdzić pod kątem ich przydatności.

W przypadku muru wg DIN 1053 spoiny pionowe o szerokości ponad 5 mm, np. pomiędzy cegłami nieułożonymi zbyt blisko siebie, trzeba zamknąć zaprawą od strony zewnętrznej muru. Niezamknięte zagłębienia o wielkości ponad 5 mm, takie jak na przykład kieszenie na zaprawę lub ubytki należy najpierw zamknąć zaprawą **INTRASIT® SM 54Z/ INTRASIT® RZ1 55HSP**. Za pomocą zaprawy **INTRASIT® SM 54Z/ INTRASIT® RZ1 55HSP** wykonuje się także wyokrąglenia kąta wewnętrznego.

W przypadku podciągającej wody przesiąkowej żelbet musi spełniać wymagania norm DIN EN 206 i DIN 1045. Ponadto należy przestrzegać wytycznych dotyczących betonu wodoszczelnego.

PROLASTIC® 55Z nadaje się zwłaszcza do uszczelniania przejść oraz stref cokołu. Informacje na temat projektowania detali, rysunki itd. podane są w Internecie razem z opisem produktu.

PROLASTIC® 55Z zalicza się do nowego rodzaju produktów, jakimi są elastyczne, ulepszone polimerami hydroizolacje grubowarstwowe (FPD). Ponieważ materiały te dopiero w przyszłości zostaną objęte stosowną normą, aktualna wersja normy hydroizolacyjnej nie zawiera jeszcze regulacji dot. FPD. Dlatego wykonywanie prac hydroizolacyjnych należy oddzielnie uzgadniać z inwestorem zgodnie ze znormalizowanymi zasadami zlecenia i wykonawstwa robót budowlanych (VOB) Część C. Stosowny formularz znajduje się również na naszej stronie internetowej.

Przygotowanie podłoża

W przypadku muru wykonanego z bloczków z jamistego betonu lekkiego lub zwykłego wymagane jest zastosowanie specjalnych środków w celu zamknięcia porów (np. szpachlowanie drapanie z użyciem **PROLASTIC® 55Z**). Przed następnym etapem robót szpachla musi być od ok. 2 godz. sucha/ związana. Należy sprawdzić również beton. Powstałe ewentualnie podczas betonowania wady i zadziory szalunkowe muszą zostać usunięte, podobnie jak w przypadku muru. Substancje antyadhezyjne, np. olej szalunkowy lub środki pielęgnacyjne trzeba usunąć. Pory, otwarte lub ukryte, mogą np. w przypadku nasłonecznienia prowadzić do powstawania pęcherzy powietrza w świeżej powłoce. Dla zminimalizowania ryzyka powstawania pęcherzy trzeba wykonać szpachlowanie drapanie. Przed następną etapem prac szpachla powinna być sucha/związana. Warstwy mleczka cementowego lub mocno trzymające się zanieczyszczenia należy usunąć mechanicznie (np. za pomocą wirujących tarcz/frezowania). Krawędź żelbetowej płyty fundamentowej trzeba ściąć (ukosować). Przed nałożeniem hydroizolacji przygotowaną płytę fundamentową (wystający fragment płyty) należy dokładnie oczyścić. Tynki zawierające pustki trzeba w miejscach występowania pustek usunąć i odpowiednio uzupełnić. Osypujące się tynki muszą zostać wzmocnione lub usunięte i ewentualnie wymienione. Istniejące hydroizolacje nadają się do wykorzystania jako podłoża pod **PROLASTIC® 55Z** tylko w przypadku kompatybilności obu materiałów. W razie wątpliwości należy wykazać kompatybilność materiałów wykonując próbne szpachlowanie/klejenie. Ponadto trzeba sprawdzić, czy istniejąca hydroizolacja wykazuje wystarczającą przyczepność do podłoża. Luźne cząstki należy usunąć. Po wykonanym szpachlowaniu drapanym można nakładać hydroizolację bezpośrednio na stare podłoża. Gruntowanie nie jest konieczne. Powłoki oraz papy wykonane z materiałów na bazie smoły nie nadają się jako podłoża pod hydroizolację. Do powierzchni narażonych na obciążenia ściskające oraz do podstaw okładzin klinkierowych zalecamy stosowanie naszego produktu **IMBERAL® RSB 55Z**.

Wykonanie

Mieszanie:

PROLASTIC® 55Z dostarczany jest w innowacyjnym i ekonomicznym opakowaniu. Najpierw wyjmuje się z opakowania worek z proszkiem (worek papierowy). Potem, przecina się nożem we wiadrze opakowanie składnika płynnego i wylewa go do wiadra. Następnie dodaje się składnik proszkowy jednocześnie mieszając oba składniki za pomocą mocnej wiertarki (min. 600 obr/min). W przypadku ilości cząstkowych należy je odmierzyć za pomocą wagi. Proporcja składników mieszanki wynosi 1:1 części wagowych.

Uszczelnianie powierzchni:

Elastyczne, modyfikowane polimerami hydroizolacje grubowarstwowe (FPD) wykonywane są dwuwarstwowo. W przypadku wilgoci gruntowej i wody nienapierającej oraz w strefie cokołu nakładanie warstw może odbywać się metodą świeżym na świeże. Wykonując uszczelnienie przeciwko wodzie napierającej z umiarkowaną siłą z zewnątrz i przeciwko wodzie nienapierającej na stropach zasypanych gruntem w pierwszej warstwie hydroizolacji układa się wkładkę zbrojeniową **IMBERAL® VE 89V**. Drugą warstwę hydroizolacji nakłada się po wykluczeniu możliwości uszkodzenia pierwszej warstwy.

Szczeliny dylatacyjne:

Szczeliny dylatacyjne i szczeliny pomiędzy nośnymi i nienośnymi elementami konstrukcyjnymi budowli należy wykonywać z zastosowaniem taśmy uszczelniającej do fug **IMBERAL® FAB 89ZH** łącząc je następnie z uszczelnieniem powierzchni.

Środki zabezpieczające:

Hydroizolację należy chronić przed uszkodzeniem. Po całkowitym utwardzeniu warstwy izolacji wykonuje się warstwę ochronną-drenażową **IMBERAL® Multidrain 89V**.

Jeżeli do zabezpieczenia wykorzystuje się odpowiednie płyty izolacyjne Perimeter, wówczas są one przyklejane w zależności od rodzaju obciążenia metodą pasmowo-punktową lub całopowierzchniowo za pomocą **PROLASTIC® 55Z** lub **IMBERAL® BEP-F 20B**.

Środki ochronne

Do chwili wystarczającego utwardzenia hydroizolację należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi. Warstwy ochronne zgodnie z normą DIN 18533.

Produkty systemowe hahne

IMBERAL® Aquarol 10D
IMBERAL® VE 89V
INTRASIT® SM 54Z
INTRASIT® RZ1 55HSP
IMBERAL® RSB 55Z
IMBERAL® DAB 30P

Ważne wskazówki

- Należy przestrzegać temperatury stosowania wynoszącej od +5 °C do +25 °C.
- Maksymalna grubość warstwy wynosi 6 mm na każdym etapie pracy.
- W przypadku nasłonecznienia, podwyższonej temperatury i wiatru należy się liczyć z wystąpieniem przedwczesnego kożuszenia. Zaleca się zapewnienie odpowiedniego zacienienia.
- Stosować tylko na podłożach suchych lub matowo-wilgotnych.
- Należy unikać większych śladów uderzeń kielnią na powierzchni.
- Obowiązują wskazówki zawarte w normie DIN 18533.
- Narzędzia robocze należy natychmiast po ich użyciu czyścić czystą wodą.
- W przypadku znajdujących się na tym samym poziomie progów, drzwi i elementów okien o podwyższonej zmianie rozwarłośc rys > RÜ3-E zalecamy stosowanie **IMBERAL® DAB 30P**.
- <div class="show" name="r_value">W razie zagrożenia oddziaływaniem wilgoci od strony odwrotnej (negatywnej) zabezpieczenie przed zawilgoceniem od tej strony wykonuje się materiałami **INTRASIT® RZ1 55HSP** lub **INTRASIT® DS1 54Z**.

Składniki

Składnik płynny: dyspersja polimerowa, dodatki.
Proszek: specjalne cementy, kruszywa mineralne, substancje pomocnicze, pigmenty.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia

Składnik proszkowy reaguje alkalicznie w kontakcie z wodą. Dokładniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z produktem znajdują się w aktualnych kartach charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

Usuwanie odpadów

Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

Producent

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90
hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

Dystrybutor

Sievert Polska Sp. z o.o.
Ul. Nyska 36
57-100 Strzelin
Tel.: +48 71 392 72 20
e-mail: info@sievert.pl

Opisane wyżej właściwości materiału oparte są na wieloletnim doświadczeniu i badaniach laboratoryjnych. Właściwości materiału nie odnoszą się do wszystkich podłoży i przypadków zastosowania. W przypadkach powierzchni wątpliwych należy wykonać próby. Zmiany techniczne w ramach doskonalenia produktu zastrzeżone. W pozostałym zakresie obowiązują nasze ogólne warunki handlowe. Stan: 7.2023