

Warstwa szczepna do tynków mineralnych na gładkich, gęstych podłożach

Właściwości

VESTEROL® Kontakt 10D jest odporną na zmydlenie dyspersją tworzyw sztucznych zawierającą granulowane wypełniacze i dodatki polepszające przyczepność.

Wyschnięta cienka warstwa odznacza się dobrą przyczepnością również na bardzo gęstych i gładkich podłożach mineralnych oraz na szorstkiej powierzchni i dzięki sześciennemu kształtowi ziarna zastosowanych kruszyw zapewnia szczególnie dobre związanie dla późniejszych warstw tynku.

Zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża oraz zapobiega spalaniu i pękaniu zaprawy tynkarskiej. Zapobiega szkodliwemu powstawaniu etryngitu na styku tynku gipsowego ze świeżymi podłożami betonowymi i przykrywa niewielkie pozostałości środków antyadhezyjnych.

- Polepsza przyczepność
- Wzmacnia powierzchnię
- Odporna na zmydlenie
- Stanowi szorstki podkład pod tynk

Zastosowanie

VESTEROL® Kontakt 10D do polepszenia przyczepności problematycznych podłoży pod późniejsze tynki na bazie gipsu, wapnia i cementu. Do wzmacniania osypujących się i pyłących powierzchni.

Obszary zastosowania:

- Wewnątrz i na zewnątrz budowli
- Świeże powierzchnie betonowe
- Bardzo gęste i gładkie elementy prefabrykowane z betonu
- Bardzo chłonne podłoża, materiały budowlane (beton komórkowy)
- Powierzchnie impregnowane i malowane

Dane techniczne

Opakowanie	wiadro polietylenowe
Pojemnik	20 kg
Forma dostawy	24 poj. na palecie
Barwa	czerwona
Ciężar objętościowy	1,37 kg/l
Temperatura stosowania	+5 °C do +35 °C
Czas schnięcia ¹⁾	ok. 3 godzin
Skladowanie	w zabezpieczonym przed mrozem miejscu, 12 miesięcy

Zużycie

W zależności od podłoża	0,25 kg/m ²
-------------------------	------------------------

1) W temperaturze +20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 60 %.

Wykonanie

1. **VESTEROL® Kontakt 10D** w zależności od chłonności podłoża rozcieńczać wodą do 20 %.
2. Materiał nakłada się wałkiem lub szczotką powierzchniową.
3. Sprzęt i narzędzia robocze czyścić czystą wodą natychmiast po ich użyciu.

Pielęgnacja

Tynk nakładany jest po wyschnięciu warstwy **VESTEROL® Kontakt 10D** (po ok. 3 godz.).

Ważne wskazówki

- Przestrzegać temperatury stosowania wynoszącej od +5 °C do +35 °C.
- Tynk nakładany jest po całkowitym wyschnięciu **VESTEROL® Kontakt 10D**.
- W przypadku tynków o niskiej zawartości spoiwa wykonać wcześniej próbę.
- Nie nadaje się do stosowania w miejscach stale mokrych

Składniki

Dyspersja tworzywa sztucznego, wypełniacze, granulaty, pigmenty

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia

Dokładniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i obchodzenia się z produktem podane są w aktualnej karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

Usuwanie odpadów

Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

Producent

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90
hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

Dystrybutor

Sievert Polska Sp. z o.o.
Ul. Nyska 36
57-100 Strzelin
Tel.: +48 71 392 72 20
e-mail: info@sievert.pl

Opisane wyżej właściwości materiału oparte są na wieloletnim doświadczeniu i badaniach laboratoryjnych. Właściwości materiału nie odnoszą się do wszystkich podłoży i przypadków zastosowania. W przypadkach powierzchni wątpliwych należy wykonać próby. Zmiany techniczne w ramach doskonalenia produktu zastrzeżone. W pozostałym zakresie obowiązują nasze ogólne warunki handlowe. Stan: 7.2023