

## Çatı keçesi, alkalin dirençli, DAKORIT® PUR1K 30P -Ruflex 20D, -Bituflex 20B içine gömülür

### Özellikler

DAKORIT® DV110 89V polyester bazlı keçe olup, sıvı plastikler içine gömüldüğünde çok iyi bir emiş gücü sağlar.

- Katman kalınlığını kontrol ederek etki eder
- İyi şekilde gömülebilir
- Çekim gücünü dağıtıcı olarak etki eder

### Uygulama

DAKORIT® DV110 89V'nin DAKORIT® PUR1K 30P içine gömülmesi için. Çatı keçesi sıvı plastiğin homojen dağılımına katkı sağlar ve dikey bağlantı alanlarının sağlamlığı konusunda destek verir.

### Uygulama alanları:

- Yeni binalarda ve tadilat çalışmalarında
- hahne çatı kaplamalarının güçlendirilmesinde
- Düz çatı yalıtımlarında

### Teknik bilgiler

Paketleme	Rulo 70 m <sup>2</sup> , 0,7 m genişliğinde rulo, 100 m uzunlukta 17,5 m <sup>2</sup> , 0,35 m genişliğinde rulo, 50 m uzunlukta 20 m <sup>2</sup> , 0,2 m genişliğinde rulo, 100 m uzunlukta 10 m <sup>2</sup> , 0,1 m genişliğinde rulo, 100 m uzunlukta
Teslimat şekli	Tek rulo
Yüzey ağırlığı	110 g/m <sup>2</sup>
Azami çekim gücü uzunlamasına	165 N/5 cm
çapraz	150 N/5 cm
Hava geçirgenliği	1300 l/m <sup>2</sup> /s

### Tüketim

Beher m <sup>2</sup> yüzey için	1,05 m <sup>2</sup> Keçe
---------------------------------	--------------------------



## Alt zemin hazırlama

Zeminin hazırlanması yalıtım sistemi kapsamında verilen bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilmelidir.

## Uygulama

1. **DAKORIT® DV110 89V**'yi gerekli uzunlukta kesilmelidir.
2. Kaplama maddesinin ilk katı sürülmelidir.
3. Keçenin gömülmesi ilk yalıtım konumunda yeni olarak gerçekleştirilmelidir. Keçenin iyice ıslanmış olmasına dikkat edilmelidir (Rengin koyulaşması)
4. Akabinde keçe ikinci yalıtım konumunda yerleştirilmelidir. Keçenin sıvı plastik madde ile iyice kapatılması gerekmektedir.

## hahne Sistem ürünleri

DAKORIT® PUR1K 30P  
DAKORIT® Ruflex 20D  
DAKORIT® Bituflex 20B

## Önemli uyarılar

- **DAKORIT® DV110 89V** 2. Yalıtım katmanının uygulanmasına kadar yağmurdan korunmalıdır.
- Keçe hatlarının yaklaşık 5 cm üst üste binecek şekilde döşenmesi gerekmektedir.
- **DAKORIT® PUR1K 30P** bilgi sayfasını dikkate alınmalıdır.

## İçindekiler

Polyester

## İş güvenliği / Öneriler

Özel olarak alınması gereken önlem yoktur.

## İmha

Ülkeye has yönetmeliklere riayet edilmelidir.

## Üretici

Heinrich Hahne GmbH & Co KG  
Heinrich-Hahne-Weg 11  
D-45711 Datteln

Burada verilen ifadeler geniş kapsamlı kontroller ve uygulama tecrübelerine göre verilmiştir. Bu nedenle gerekli olması halinde uygulama denemeleri yapmanızı öneririz. Geliştirme kapsamında teknik değişiklik yapma hakkı saklı tutulmuştur. Ayrıca genel şirket hükümlerimiz geçerlidir. Güncelleme tarihi: 8.2014