

Hızlı yalıtım ve geçirmezlik için elasto plastik, universal yalıtım macunu

Resmi denetim sertifikalı

Özellikler

DAKORIT® ES 40B yüksek kaliteli elastomer-bitüm bazlı bir macundur.

Hava şartlarının etkilerine ve agresif ortamlara karşı çok dirençlidir.

Su altında da çok iyi yapışır.

- Elasto plastik
- Kolay uygulanır
- Hemen sertleşir
- Hemen suya dayanıklılık sergiler
- Üniversal kullanılabilir

Uygulama

DAKORIT® ES 40B küçük sızıntı olan noktalarda yalıtım için idealdir, ayrıca emici zeminlerde sacların yapıştırılmasında ve tampon ve kanalların yalıtımı için kullanılır.

Uygulama alanları:

- Dış alan
- Çatı hatlarının bağlantı noktaları, beton, duvarlar, sac, ahşap vs. zeminler
- Nemli ve kuru alt zeminler

Teknik bilgiler

Paketleme	Saç-Kova
Bağ	12 kg
Teslimat şekli	45 Bağ/Pal.
Yumuşama noktası	> +100 °C
Soğukta kırılma	< -10 °C
Yağmura dayanıklılık	anında
Sertleşme ¹⁾	ca. 1 mm/24 Saat
Depolama	12 ay

Tüketim

1 mm katman kalınlığında	1 kg/m ²
--------------------------	---------------------

¹⁾ +20 °C de ve % 60 göreceli nemli havda.

DIN 1055: DAKORIT[®] ES

Yüzeysel rüzgara karşı güvenlik

Alan üzerindeki yükseklik

0 ile 8 m arasında

Köşe alanda 51,25-katı

Kenar alanda 91,11-katı

8 ile 20 m arasında

Köşe alanda 32,03-katı

Kenar alanda 56,64-katı

20 ile 100 m arasında

Köşe alanda 23,29-katı

Kenar alanda 41,41-katı

100 m üzerinde

Köşe alanda 19,71-katı

Kenar alanda 35,04-katı

İstenilen 1,5 kat güvenlik her halükarda büyük ölçüde aşılmıştır.

Yüksek bina yüksekliklerinde dahi köşe ve kenar alanlarında fazlalığın 20 cm olması mümkündür.



Alt zemin hazırlama

Alt zeminlerin temiz ve sağlam olması gerekir.

Uygulama

1. **DAKORIT® ES 40B** bağdan çıkarılmalıdır ve mala ile yere sürülmelidir.
2. Uygulama aletleri kullanımdan hemen sonra **HADALAN® EPV 38L** ile temizlenmelidir.
3. Düşük çevre ve zemin ısılarında uygulama sıvı-nacak macunun sıcakta bekletilmesinden sonra kolaylaşacaktır.

Aşırı kullanımlarda ilaveten sacların mekanik olarak sabitlenmesi gerekmektedir.

Aşırı bükülmüş veya dikey yüzeylerde katman kalınlığı-nın her kat için 3 mm'yi geçmemesi gerekmektedir.

Sistem ürünleri

HADALAN® EPV 38L

Önemli uyarılar

- Yanıcı çözeltiler içerir.
- Duvarlara azami 3 mm kalınlığında sürülmelidir.
- İç mekânlarda kullanıma uygun değildir.
- Düşük ısılarında ısıtılmalı bir odada muhafaza edilmelidir.
Böylece kullanımı daha kolay olacaktır.
- Sac malzemedeki kabuk oluşmadan önce yapıştırma yatağına preslenmelidir. Uzun süre bekleme yapış-mada azalmaya neden olacaktır.

İçindekiler

Bitüm, Polimer, fonksiyonel dolgu maddeleri, Lifler, Tutkal, organik çözeltiler

İş güvenliği / Öneriler

Nakliyede güvenlik, depolama ve kullanım ile ilgili daha yakın bilgileri güncel güvenlik bilgi sayfasından temin edebilirsiniz.

İmha

Ülkeye has yönetmeliklere riayet edilmelidir.

Üretici

Heinrich Hahne GmbH & Co KG
Heinrich-Hahne-Weg 11
D-45711 Datteln

Burada verilen ifadeler geniş kapsamlı kontroller ve uygulama tecrübelerine göre verilmiştir. Bu nedenle gerekli olması halinde uygulama denemeleri yapmanızı öneririz. Geliştirme kapsamında teknik değişiklik yapma hakkı saklı tutulmuştur. Ayrıca genel şirket hükümlerimiz geçerlidir. Güncelleme tarihi: 8.2014