

Solvent içermeyen, yürünebilir, pürüzsüz yüzey sağlayan dispersiyon boya iç ve dış mekan için

Özellikler

HADALAN® Acryl 10D hızlı kuruyan, suyla inceltilebilir akrilik bazlı bir dispersiyon boyadır. Uygulama sırasında az koku çıkarır, sert, pürüzsüz ve dış hava şartlarına dayanıklı bir kaplama oluşturur.

- Yürünebilir
- Hızlı kurur
- Az koku çıkarır
- Serttir
- Aşınma direnci yüksektir

Uygulama

HADALAN® Acryl 10D duvar ve zeminlerin renkli kaplamasında kullanılır. Beton, sıva ve şap üzerinde uygulanabilir.

Elyaf katkılı çimento levhaların dış hava şartlarından korunması ve beton tamirat işlerinin kaplanması için uygundur.

Uygulama alanları:

- İç ve dış mekan
- Bodrumlar, hobi odaları, bodrum merdivenleri, çatı araları, yürüyüş yolları, balkonlar vb.
- Elyaf katkılı çimento levha kaplı çatılar
- Beton, şap, sıva, metal, ahşap yüzeyler

Teknik bilgiler

Paketleme	Metal kova
Bağ	12 kg / 5 l
Teslimat şekli	45/72 Bağ/Palet
Renk	taş grisi, yakl. RAL 7030
Yoğunluk	1,29 kg/l
İşlem ısısı	+5 °C bis +35 °C arasında
Yağmur dayanımı ¹⁾	4 - 6 saat sonra
Tam kür alma	Yakl. 24 sat sonra
Depolama	Dondan korumalı ve serin yerde, 12 ay

Tüketim

Astar olarak	yakl. 0,10 kg/m ²
Son kat olarak	yakl. 0,15 kg/m ²

¹⁾ +20 °C ve % 60 göreceli nemli havada.



Alt zemin hazırlama

Yüzey temiz, kuru ve sağlam olmalıdır. Kumlaşmış yüzeyler ve dış mekanlardaki yüzeylere önceden **VESTEROL® TG 10D** uygulanmalıdır. Emici mineral esaslı yüzeylere (su ile yıkadıktan sonra) **HADALAN® Acryl 10D**'i 1 : 1 oranında su ile inceltirek astar olarak uygulanmalıdır. Tam kuruma 4 - 6 saat içinde gerçekleşir.

Uygulama

1. **HADALAN® Acryl 10D** rulo ve fırça ile uygulanabilir.
2. Uygulama aletlerini hemen uygulama sonrasında su ile temizlenmelidir.

Kaba ve zıt renkler içeren yüzeylerde tam sonuç için yaklaşık 4 saat sonra ikinci kat uygulaması yapılabilir. Son katı takiben 4 - 6 saat içinde malzeme üzerinde dikkatlice yürünebilir.

hahne Sistem ürünleri

VESTEROL® TG 10D

Önemli uyarılar

- İşlem ısısı +5 °C bis +35 °C arasında olmalıdır.
- Ağır kimyasal ve mekanik yüke maruz kalan endüstriyel zeminlere uygun değildir.
- Araç trafiğine maruz kalan yüzeyler için uygun değildir.

İçindekiler

Plastik dispersiyon, pigmentler, dolgular

İş güvenliği / Öneriler

Nakliyede güvenlik, depolama ve kullanım ile ilgili daha yakın bilgileri güvenlik bilgileri sayfası altında bulabilirsiniz.

İmha

Ülkeye has yönetmeliklere riayet edilmelidir.

Üretici

Heinrich Hahne GmbH & Co KG
Heinrich-Hahne-Weg 11
D-45711 Datteln

Burada verilen ifadeler geniş kapsamlı kontroller ve uygulama tecrübelerine göre verilmiştir. Bu nedenle gerekli olması halinde uygulama denemeleri yapmanızı öneririz. Geliştirme kapsamında teknik değişiklik yapma hakkı saklı tutulmuştur. Ayrıca genel şirket hükümlerimiz geçerlidir.

Güncelleme tarihi: 2.2016