

**Mineral alt zeminlerin tuz işlemleri için tuz bariyeri,
renksiz, çözücü madde içermez**

Özellikler

INTRASIT® SP 10A, yapıya zarar veren tuzların yayılma kabiliyetini sınırlamak için kullanılan kimyasal ve fiziksel etki eden restorasyon sıvısıdır.

- İyi nüfuz eder
- Kılcal yalıtımlı
- Difüzyona açıktır
- Sisteme uygundur

Uygulama

INTRASIT® SP 10A, duvar restorasyonlarında kullanılır. Tuz yüklü duvara tam yüzeyli uygulandığında tuzun yayılma kabiliyeti etkili bir şekilde sınırlandırılır ve taze sıvaya geçmesi engellenir.

Uygulama alanları:

- İç taraflı kiler yalıtımları
- Duvar yapısı
- Alçı tabanı restorasyonu

Teknik bilgiler

Paketleme	PE bidon
Bağ	10 kg
Teslimat şekli	40 bağ/pal.
İşlem ısı	+5 °C ila +35 °C
Yoğunluk	1,1 kg/l
Depolama	Donmadan, 18 ay

Tüketim

Her uygulamada	yakl. 0,5 kg/m ²
----------------	-----------------------------



Alt zemin hazırlama

Tuzdan hasar görmüş sıva ve derz harçları temizlenmelidir. Duvar iyice fırçalanmalı ve harç artıklarından arındırılmalıdır. Duvar hafif nemli olabilir. Etki maddesinin yeterli derecede nüfuz etmesini sağlayabilmek için % 50 doyumluk oranı aşılmamalıdır.

Uygulama

Duvar yapıları için DIN 1053 direktifi.

1. **INTRASIT® SP 10A** fırça ile doyum şeklinde uygulanmalıdır.
2. Yüzey kuruduktan sonra sprey yapıştırıcı ve daha sonra restorasyon sıvası uygulanabilir.
3. Çalışma aletlerini kullanımdan hemen sonra temizlenmelidir.

hahne Sistem ürünleri

INTRASIT® VS-WTA 54Z
INTRASIT® SanUno-WTA 54Z
INTRASIT® SAP-WTA 54Z
INTRASIT® RZ1 55HSP
INTRASIT® RZ2 55HSP

Önemli uyarılar

- WTA broşürleri dikkate alınmalıdır.
- "INTRASIT® kiler iç duvarlarının sonradan restorasyonu" broşürü dikkate alınmalıdır.
- Açık duvar ve cepheler için uygun değildir.

İçindekiler

Alkali silikatlar, tuz bağlama için katkılar

İş güvenliği / Öneriler

Bu ürün alkaliktir. Kimyasal ürünler ile ilgili hijyen ve emniyet tedbirlerine dikkat edilmelidir. Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. Uygun koruyucu iş giysisi giyin.

İmha

Ülkeye has yönetmeliklere riayet edilmelidir.

Üretici

Heinrich Hahne GmbH & Co KG
Heinrich-Hahne-Weg 11
D-45711 Datteln

Burada verilen ifadeler geniş kapsamlı kontroller ve uygulama tecrübelerine göre verilmiştir. Bu nedenle gerekli olması halinde uygulama denemeleri yapmanızı öneririz. Geliştirme kapsamında teknik değişiklik yapma hakkı saklı tutulmuştur. Ayrıca genel şirket hükümlerimiz geçerlidir.

Güncelleme tarihi: 2.2016