

HADALAN® EBG 13E

Chemikalienbeständigkeit*

Prüfmedium	Beständigkeit			
	24 Stunden	3 Tage	7 Tage	28 Tage
Essigsäure 10 %	•	•	•	•
Natriumhydroxid 5 %	•	•	•	•
Ethanol	•	•	•	•
Xylol	•	•	•	•
Salzsäure 5 %	•	•	•	•
Schwefelsäure 5 %	•	•	•	•
Dieselöl	•	•	•	•

*Die Chemikalienbeständigkeit ist abhängig von der Konzentration, der Temperatur sowie der Einwirkzeit. Verschmutzungen sind umgehend zu entfernen.

Auch bei positiver Chemikalienbeständigkeit kann es ggf. zu Veränderungen der Oberfläche, wie Glanzverlust oder Verfärbung, kommen. Dies beeinträchtigt jedoch nicht die Funktionalität des eingesetzten Materials.