

SAVERFLEX V55 (PB 05500/501)



Adesivo monocomponente cementizio, in polvere, a legante misto, a basso spessore, idoneo per la sovrapposizione.

Conforme alla EN 12004 classificazione C2TE S1.

Prodotto destinato agli specialisti del settore.

Caratteristiche

SAVERFLEX V55 è un collante monocomponente a legante misto, costituito da cemento, sabbie di quarzo a granulometria selezionata, resine ed additivi speciali.

- Lungo tempo aperto
- Scivolamento verticale nullo
- Idoneo per sovrapposizione
- Idoneo per pavimenti radianti
- Per interni ed esterni

Campi di impiego

SAVERFLEX V55 può essere usato sui seguenti supporti di posa:

• A parete e soffitto in interni, su supporti tradizionali rivestiti ad intonaco civile, intonaco pitturato previo controllo dell'adesione dello strato di pittura. • Cartongesso supportato rigidamente. • Massetti cementizi premiscelati o tradizionali e massetti cementizi autolivellanti. • Gesso, massetti in anidrite e legno, previo trattamento con HADALAN SK 10D. • Pareti esterne in intonaco cementizio o malta. • Pavimenti interni o esterni e massetti in sabbia e cemento sufficientemente stagionati (ad esempio 45 giorni per massetti da 6 cm di spessore). • Pavimenti radianti con massetto cementizio. • Pavimenti radianti con massetto in anidrite o lastre in fibrogesso previo trattamento con HADALAN SK 10D. • Pavimenti già piastrellati (incollaggio in sovrapposizione).

SAVERFLEX V55 è indicato per la posa di:

• Piastrelle ceramiche mono e bicottura (di ogni tipo e formato, fino a 15 mm di spessore) sia all'esterno sia all'interno. • Piastrelle in grès, grès porcellanato e clinker. • Cotto. • Mosaici ceramici e vetrosi su rete. • Pannelli isolanti in polistirene espanso EPS o XPS, poliuretano espanso, lana di roccia, lana di vetro (incollaggio per punti). • Pannelli fonoassorbenti tipo Eraclit® ecc... (incollaggio per punti).

SAVERFLEX V55 non è indicato per l'incollaggio su:

• Calcestruzzo soggetto ad elevato ritiro, ad esempio pavimenti industriali a sottile spessore; • Supporti con eccessivo movimento. • Linoleum e PVC senza averne prima verificato l'adesione al supporto. In caso di esito positivo della verifica, effettuare il lavaggio del rivestimento con detergente neutro decerante e primerizzare con HADALAN SK 10D. • Pavimenti in gomma. • Lamiere zincate o alluminio.

Dati tecnici

Granulometria (UNI EN 933-1)	$\leq 0,315\text{mm}$
Massa volumica malta fresca (UNI 8995)	$1,75\text{ g/cm}^3$
Acqua d'impasto	28-29%
Adesione a trazione a secco (UNI EN 1348)	$>1,0\text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione dopo immersione in acqua (UNI EN 1348)	$>1,0\text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione dopo azione del calore (UNI EN 1348)	$>1,0\text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione dopo cicli gelo/disgelo (UNI EN 1348)	$>1,0\text{ N/mm}^2$
Tempo aperto	
30 min (UNI EN 1346)	$> 0,5\text{ N/mm}^2$
Scorrimento (UNI EN 1308)	$< 0,5\text{ mm}$
Tempo utile d'impiego	6-8 h
Temperatura di applicazione	$+5^\circ - +30^\circ\text{C}$

Prodotto con marcatura CE

Consumo

Secondo materiale da posare e fondo	da 2 a 5 kg/mq. Non superare i 5 kg/mq
-------------------------------------	---

SAVERFLEX V55 (PB 05500/501)

SAVERFLEX V55 (PB 05500/501)



Preparazione dei supporti

SAVERFLEX V55 è indicato per essere applicato, in interno ed esterno, su supporti tradizionali quali intonaco o massetti sabbia cemento (purché adeguatamente stagionati), su massetti premiscelati o autolivellanti, pavimenti con sistema a riscaldamento, massetti in anidride o pannelli in cartongesso (supportato rigidamente = preventivamente trattati con HADALAN SK 10D. Il sottofondo dovrà essere preparato con la normale diligenza e deve presentarsi pulito, asciutto, solido, esente da polvere o gelo, efflorescenze e parti friabili. Nel caso vada consolidato impiegare VESTEROL TG 10D oppure HADALAN V31 secondo la necessità.

Modo di lavorazione

Impastare **SAVERFLEX V55** (PB 05500/501) con acqua pulita, circa 7 litri a sacco (28%) mescolando lentamente utilizzando un idoneo mescolatore a basso numero di giri. Dopo aver effettuato la prima amalgama (il prodotto si può presentare come se mancasse acqua, evitare di aggiungerne), far riposare il prodotto per circa 5 minuti e poi riprendere a miscelare per 1 minuto. Applicare in due strati: dapprima una rasatura con il lato liscio della spatola, successivamente, con la parte dentata della spatola, la quantità di adesivo necessaria per ottenere un alto grado di bagnatura del rovescio della piastrella. Il prodotto deve presentarsi come una pasta cremosa altamente tixotropica, di facile spatolatura. Procedere con la posa della piastrella avendo cura di fare pressione per favorire il contatto con il collante e la più ampia bagnatura possibile. Procedere sempre con doppia spalmatura per formati superiori a 25x25 cm, in condizioni di carichi pesanti, immersione in acqua e posa in esterni. Prestare attenzione che eventuali condizioni meteorologiche ed ambientali avverse non causino una riduzione del tempo aperto, l'eventuale formazione di pelle superficiale va eliminata avvivando lo strato di collante rispalmandolo con spatola dentata, effettuare le registrazioni entro 60 minuti.

Sistema dei prodotti

SAVER MASS 100
SAVER SLAMP S5
SAVER COMFORT
HADALAN SK 10D
VESTEROL TG 10D

Avvertenze

- Proteggere da rapida essiccazione
- Non applicare alcun tipo di collante su supporti che si presentino troppo caldi a causa dell'elevata temperatura estiva: inumidire con acqua per abbassare la temperatura e posare preferibilmente nel pomeriggio.
- Non applicare alcun tipo di collante su superfici gelate o che si teme possano gelare nelle 24 ore successive.
- Il tempo di asciugatura è direttamente proporzionale al tasso di umidità e alla temperatura.
- Sigillatura delle fughe: in parete dopo 4/8 ore, a pavimento dopo 24 ore
- Non applicare su lamiera o supporti resilienti.
- Applicare con una temperatura tra +5°C e +40°C
- Proteggere dal sole battente o dal gelo per almeno 7 giorni.
- Pedonabilità dopo 24/36 ore.
- Messa in esercizio: 12/14 giorni
- Proteggere da pioggia o dilavamento per almeno 24 ore.
- In caso di zone soggette a dilavamento (come bagni, locali docce, ecc.) rivestire il supporto con INTRASIT Poly C1 prima di procedere all'incollaggio.

Norme di sicurezza

Contiene cemento: a contatto con acqua o umidità si ha una reazione alcalina. Prima dell'utilizzo consultare la relativa scheda di sicurezza. Attenersi alle usuali misure di sicurezza ed igiene previste per il trattamento di sostanze chimiche. Indossare adeguato abbigliamento di protezione.

Smaltimento

Smaltire in conformità alle vigenti prescrizioni locali.

Fabbricante

SAVER s.r.l.
Via del Brentino, 795 - loc. S. Rocchino
55054 Massarosa (LU)
tel. 0584 960084
fax 0584 945104
e-mail:
spedizioni@saveredilizia.it
info@saveredilizia.it
amministrazione@saveredilizia.it

Le presenti informazioni sono il risultato di estese sperimentazioni e della migliore esperienza, ciò nonostante sono da considerarsi indicative data la estrema variabilità delle condizioni di impiego. Consigliamo prove preliminari per verificare la rispondenza del prodotto alle Vostre esigenze e decliniamo ogni responsabilità pur confermando la nostra disponibilità tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche tecniche dovute agli sviluppi in questo settore. 10.2021