

MC 200 F



**Malta pronta da costruzione a granulometria fine.
Conforme UNI EN 998-2**

Prodotto destinato agli specialisti del settore

Caratteristiche

MC 200 F è una malta premiscelata da muratura a composizione prescritta. **MC 200 F** è composta da leganti idraulici ed inerti selezionati con una granulometria massima inferiore a 1,8mm

- Alta plasticità
- Facilità di esecuzione
- Granulometria fine

Campi di impiego

MC 200 F è premiscelato adatto come malta di allettamento per la costruzione, non portante, con pareti in laterizio, blocchi in cemento e pietra. **MC 200 F** può essere impiegato anche come intonaco con applicazione manuale.

Dati tecnici

Imballo	sacco
Quantità a confezione	25 kg
Pallettizzazione	60 sacchi/pallet
Aspetto	polvere
Colore	grigio
Granulometria	0,0 - 1,8mm
Classificazione secondo UNI EN 998- 2	malta a composizione prescritta
Temperatura di lavorazione	da +5°C a +35°C
Lavorabilità EN 1015-09	2h e 30 min
Acqua d'impasto	16% = 4l/sacco
Massa volumica	1.800 kg/m ³
Resistenza a compressione: dopo 28 gg	> 5 N/mm ²
Resistenza a flessione: dopo 28 gg	2,5 N/mm ²
Adesione secondo UNI 1015-12	0,20N/mm ²
Classe resist. fuoco	A 1
Assorbimento acqua	W 0
Attrezzi miscelazione	mescolatore in continuo, trapano, betoniera a bicchiere
Conservazione e stoccaggio	6 mesi in luogo asciutto

Consumo

Per ogni cm di spessore	18 kg/m ²
-------------------------	----------------------

MC 200 F



MC 200 F

Preparazione dei supporti

I mattoni o blocchi da allettare dovranno essere liberi da polvere e/o sporcizia. Non utilizzare blocchi o mattoni che presentino tracce di oli grassi, cere ecc.

In periodi molto caldi i blocchi dovranno essere leggermente inumiditi prima della posa. Eseguire il montaggio dopo aver posizionato allineamenti e piombi.

Modo di lavorazione

Il massetto **MC 200 F** può essere impastato servendosi di trapano, mescolatore in continuo, impastatrice a bicchiere. Per l'impasto utilizzare il 16% di acqua pari a 4 litri per ogni sacco da 25kg.

Sistema dei prodotti

INTRASIT® 104 17A
VESTEROL® TG 10D
HADAPLAN® HE 10D

Avvertenze

- Proteggere da rapida essiccazione.
- Non indicata per la muratura di strutture portanti.
- Non eseguire spessori di malta superiori a 20mm o inferiori a 5 mm.

Sostanze contenute

Cemento, additivi regolatori, inerti e fibre.

Norme di sicurezza

Contiene cemento: in presenza di acqua o umidità sviluppa una reazione alcalina.

Si consiglia di consultare la relativa scheda di sicurezza prima dell'utilizzo.

Attenersi alle usuali misure di sicurezza ed igiene previste per il trattamento di sostanze chimiche. Indossare adeguato abbigliamento di protezione.

Smaltimento

Smaltire in conformità alle vigenti prescrizioni locali

Fabbricante

SAVER s.r.l.
Via del Brentino, 795 - loc. S. Rocchino
55054 Massarosa (LU)
tel. 0584 960084
fax 0584 945104
e-mail: info@saveredilizia.it

Le presenti informazioni sono il risultato di estese sperimentazioni e della migliore esperienza, ciò nonostante sono da considerarsi indicative data la estrema variabilità delle condizioni di impiego. Consigliamo prove preliminari per verificare la rispondenza del prodotto alle Vostre esigenze e decliniamo ogni responsabilità pur confermando la nostra disponibilità tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche tecniche dovute agli sviluppi in questo settore. 8.2014