

**Miscela indurente per spolvero. Base: quarzo italiano.
Conforme UNI EN 13813 e UNI EN 11146**

Prodotto destinato agli specialisti del settore.

Caratteristiche

BLINDER è una miscela indurente per applicazioni a spolvero. E' un premiscelato anidro, composto da Cemento Portland 42,5R II/A-LL e quarzi italiani con contenuto di silice minima del 96%. La granulometria è appositamente studiata per garantire elevate resistenze meccaniche all'usura.

- Elevate resistenze meccaniche a all'usura
- Di facile lavorazione e inglobamento
- Pronto all'uso
- Elevata durabilità
- Di facile pulizia

Campi di impiego

BLINDER è un indurente superficiale per pavimentazioni industriali in calcestruzzo soggette a traffico medio e intenso, quali: piazzali, marciapiedi, rampe, garage, impianti sportivi.

- Pavimenti di classe A-B (prospetto 4 della norma UNI 11146)
- Manto di usura su pavimentazioni industriali in calcestruzzo soggette a traffico medio e intenso
- Piazzali, marciapiedi, rampe, garage, impianti sportivi

Dati tecnici

Imballo	sacco
Quantità a confezione	25 kg
Pallettizzazione	60 sacchi/pallet
Aspetto	polvere
Colore ¹⁾	grigio naturale
Aggregato costituente	sabbie di quarzo
Resistenza a flessione	
dopo 2 gg	5,4 Mpa
dopo 28 gg	9,0 Mpa
Resistenza a compressione	
dopo 2gg	23 Mpa
dopo 28gg	62,5 Mpa
Resistenza all'usura	
dopo 28gg, metodo Böhme	8,7 cm ³ /50cm ²
Conservazione e stoccaggio	8 mesi in luogo riparato e asciutto

Conformità a UNI EN 13813 CE: CT-F7-C60-A9-A1
Conformità a UNI 11146 prospetto 4 A- B e C; prospetto 1 tipo 1-2-3 e 4

¹⁾ disponibile in varie colorazioni ottenute con pigmenti inorganici di ottima qualità

N.B. I dati tecnici e di essiccazione derivano da prove in ambiente condizionato con 23°C e 50% di U.R. e possono essere sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

Consumo / resa

Impiego a spolvero (2-4mm). da 3 a 6 kg/m²

Per spessori maggiori si consiglia l'utilizzo di **BLINDECO TD**



BLINDER

Preparazione dei supporti

A tal riguardo si consiglia di consultare il "Codice di Buona Pratica" CONPAVIPER

Modo di lavorazione

Applicare **BLINDER** "fresco su fresco" con sistema a spolvero, incorporandolo nella superficie in calcestruzzo.

Sistema dei prodotti

HADAPLAN® C 10D (antievaporante)
HADALAN® V 31 13E

Fabbricante

SAVER s.r.l
Via del Brentino, 795 - loc. S. Rocchino
55054 Massarosa (LU)
tel. 0584 960084
fax 0584 945104
e-mail: info@saveredilizia.it

Avvertenze

- Attenersi ad una temperatura di applicazione compresa fra +5°C e +35°C
- Non applicare sotto diretto irraggiamento solare
- Proteggersi la superficie trattata con **BLINDER** da rapida essiccazione
- Per la stagionatura si consiglia l'impiego di **HADAPLAN® C 10D**
- Non applicare su supporti gelati o a rischio di gelo nelle 24 ore successive
- Per la pulizia utilizzare prodotti chimicamente poco aggressivi
- Non aggiungere al prodotto altri materiali

Sostanze contenute

Cemento, inerti, additivi regolatori.

Norme di sicurezza / suggerimenti

Contiene cemento: a contatto con acqua e umidità si ha una reazione alcalina.

Prima dell'utilizzo consultare la relativa scheda di sicurezza.

Attenersi alle usuali misure di sicurezza ed igiene previste per il trattamento di sostanze chimiche. Indossare adeguato abbigliamento di protezione.

Smaltimento

Smaltire in conformità alle vigenti prescrizioni locali

Le presenti informazioni sono il risultato di estese sperimentazioni e della migliore esperienza, ciò nonostante sono da considerarsi indicative data la estrema variabilità delle condizioni di impiego. Consigliamo prove preliminari per verificare la rispondenza del prodotto alle Vostre esigenze e decliniamo ogni responsabilità pur confermando la nostra disponibilità tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche tecniche dovute agli sviluppi in questo settore. 3.2015