

# SAVER RA 10



**Rasante bianco monocomponente a legante misto ad alta adesione.**

**Prodotto destinato agli specialisti del settore.**

## Caratteristiche

**SAVER RA 10** è una rasatura fine, a legante misto, a base di resine ridisperdibili, cemento e inerti selezionati.

## Campi di impiego

Rasatura e rifinitura di superfici anche lievemente irregolari, quali:

- Intonaci a base cemento e calce-cemento
- Rivestimenti plastici ben ancorati
- Strutture ripristinate con **VTR 100**
- Strutture in calcestruzzo

## Dati tecnici

|                                                                      |                                        |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Imballo                                                              | sacco                                  |
| Quantità a confezione                                                | 25 kg                                  |
| Pallettizzazione                                                     | 60 sacchi/pallet                       |
| Temperatura di impiego                                               | da +5°C a +30°C                        |
| Classificazione secondo UNI EN 998-1                                 | GP                                     |
| Base                                                                 | cemento bianco, inerti, additivi       |
| Aspetto                                                              | polvere                                |
| Colore                                                               | bianco                                 |
| Granulometria                                                        | 0,0 - 0,8 mm                           |
| Resistenza compressione dopo 28gg                                    | CS II                                  |
| Classe resistenza al fuoco                                           | A 1                                    |
| Acqua d'impasto                                                      | 4,5 l per sacco da 25 kg               |
| Determinazione permeabilità biossido di carbonio secondo EN 1062-6-A | >1040 $\mu$                            |
| Valore grado trasmissione vapore acqueo secondo UNI EN ISO 7783-1    | 65 $\mu$                               |
| Adesione per trazione diretta secondo UNI EN 1542                    | 3,35 MPa                               |
| Tipo di rottura                                                      | A                                      |
| Capacità di crack bridging secondo UNI EN 1062-7                     | A 1                                    |
| Grado di trasmissione dell'acqua liquida secondo UNI EN 1062-3       | 0,16 W [kg / (m <sup>2</sup> x h 0,5)] |
| Attrezzi per la miscelazione                                         | mescolatore in continuo, trapano       |
| Conservazione stoccaggio                                             | 6 mesi in luogo asciutto               |

## Consumo

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Per 1 mm di spessore | 1,8 kg/m <sup>2</sup> |
|----------------------|-----------------------|

**SAVER RA 10**



# SAVER RA 10

## Preparazione dei supporti

I supporti devono essere stabili, asciutti, solidi, stagionati, uniformemente assorbenti, privi di parti inconsistenti. Rimuovere eventuali trattamenti idrorepellenti o sostanze grasse e i rivestimenti non perfettamente aderenti. Inumidire e consolidare i supporti con **VESTEROL TG 10D**.

## Modo di lavorazione

In apposito contenitore aggiungere 4,5 litri di acqua ad ogni sacco di **SAVER RA 10** da 25 kg e mescolare sino a raggiungere una consistenza pastosa. Lasciando riposare l'impasto per 5 minuti si ottiene una maggiore plasticità.

Applicare il prodotto con spatola d'acciaio nello spessore massimo di 2-3 mm per mano. Nel caso di supporti non omogenei o che richiedano spessori maggiori si rende necessario interporre tra la 1° e la 2° mano un' apposita rete alcali resistente. Procedere poi con la stesura della seconda mano di **SAVER RA 10** sul primo strato ancora non completamente indurito.

## Sistema dei prodotti

VESTEROL TG 10D

## Sostanze contenute

Cemento, additivi regolatori, inerti.

## Avvertenze

- Prima dell'applicazione su supporti verniciati verificare la perfetta adesione degli stessi.
- Proteggere da rapida essiccazione.
- Non eseguire spessori superiori a 3 mm in unica mano.
- Non applicare in presenza di vento e/o pioggia.
- Non applicare su superfici gelate o in fase di disgelo.
- Non applicare prodotti contenenti solventi su **SAVER RA 10**.
- Prima di applicare prodotti di decorazione attendere la completa maturazione.

## Norme di sicurezza

Contiene cemento: a contatto con acqua o umidità si ha una reazione alcalina.

Prima dell'utilizzo si consiglia di consultare la relativa scheda di sicurezza.

Attenersi alle usuali misure di sicurezza ed igiene previste per il trattamento di sostanze chimiche.

Indossare adeguato abbigliamento di protezione.

## Smaltimento

Smaltire in conformità alle vigenti prescrizioni locali.

## Fabbricante

SAVER s.r.l

Via del Brentino, 795 - loc. S. Rocchino

55054 Massarosa (LU)

tel. 0584 960084

fax 0584 945104

e-mail: [info@saveredilizia.it](mailto:info@saveredilizia.it)

Le presenti informazioni sono il risultato di estese sperimentazioni e della migliore esperienza, ciò nonostante sono da considerarsi indicative data la estrema variabilità delle condizioni di impiego. Consigliamo prove preliminari per verificare la rispondenza del prodotto alle Vostre esigenze e decliniamo ogni responsabilità pur confermando la nostra disponibilità tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche tecniche dovute agli sviluppi in questo settore. 6.2017